

TEKNOCLAD 3371-42

pohja-, väli- ja pintamaali

TEKNOCLAD 3371-42 on vesiohenteinen teollisuuspohja-, väli- ja pintamaali puuverhoukseen. Maalilla on hyvät pinoavuusominaisuudet.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Ulkooverhoukset
Alustasuositus	Kovapuu, Käsitelty puu, Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus	N. 30 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 11 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Teoreettinen riittoisuus	3 - 4 m ² /l
Värisävyt	Base T (kuultavat sävyt).
Sävytysjärjestelmä	Teknocolor
Kiilto (60°)	Puolihihmeä
Tiheys	N. 1,04 g/ml
Varastointi	Varastointilämpötila on +5 °C - +30 °C. Varastointiaika avaamattomassa pakkauksessa: katso parasta ennen -päiväys etiketistä. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen.
Pakkauskoot	Saatavana vakiopakkauskooina.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteus saa olla enintään 18%. Esikäsittely vaaditaan puualustoille, jotka eivät vastaa kestävyysluokkaa 3, EN 350: 2016. Teknoksella on valikoima puunsuojatuotteita, jotka täyttävät standardin EN 599-1 vaatimukset. Ota yhteyttä Teknokseen saadaksesi lisätietoja.
Levitysmenetelmä	Harjakone, Vakumaatti / alipainekone, Sivellin

Käsittelyolosuhteet	Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Suositeltavin tuotteen ja ympäröivän ilman lämpötila: +18 °C – +22 °C. Suositeltavin suhteellinen ilmankosteus: noin 50 %. Kerrospaksuus harjakone: märkäkalvo 2 x 120 - 130 µm. Kerrospaksuus vakumaatti: märkäkalvo 2 x 120 - 130 µm. 120-130 µm märkä -> 125-135 g/m ²
Ohentaminen	Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Kuivumisaika	+23 °C / 50 % RH
- käsittelykuiva	1
- hiottavissa ja uudelleen käsiteltävissä	2 h
	Kuivumisaikaa voidaan lyhentää käyttämällä erityisiä kuivausmenetelmiä kuivumisen jouduttamiseksi. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen, kosteuden, ilmanvaihdon ja maalikerroksen paksuuden mukaan. Kuivumisaikaan vaikuttaa myös sävytys.
Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä	TEKNOCLAD 3371-42 on osa maalausjärjestelmää, jonka kuivakalvonpaksuuden tulisi olla > 80 µm. Käytetään käsittelemättömille pinnoille tai pinnoille, jotka on käsitelty pohja- tai välimaalilla. Värittömän tuotteen käyttöä ei suositella säärasitukseen joutuville puupinnoille.
Välineiden pesu	Vesi.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.