

TEKNOCLAD NOVA 3330-42

Krunt-, vahe- ja pinnavärv

Vesilahuseline, akrülaatsideainega välisvärv.

Kasutamine: Kasutatakse puitmajade, aialippide jne välislaudade ja pooltoodetest elementide tööstusliku krunt-, vahe- ja pinnavärvimise korral. Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.



TEHNILISED ANDMED

Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon	Nordic Ecolabel
Tavaline kasutusvaldkond	puitfassaad
Pinnasoovitus	eelkrunditud plaadid, okaspuit
Sideaine	Akrülaat
Kuivainesisaldus	36 ±2 mahu-%
Tahke aine osakaal	Baasvärv 1: ca 584 g/l. Baasvärv 3: ca 491 g/l.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 11 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Kattevõime	ca 4 - 10 m ² /l
Värvitoonid	Baas 1 ja 3 (valge ja läbipaistmatud toonid).
Toonimissüsteem	Teknolor; Teknomix
Läikeaste (60°)	Poolmatt
Lahusti	Vesi.
Säilitamine	Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates. Avatud pakend tuleb pärast kasutamist hoolikalt sulgeda. Ladustamise temp. + 10 - + 25 °C Ei tohi jäätuda.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas ja tolmuva. Puidu niiskus alla 20 %.
Pealekandmismeetod	harjamasin, vaakummasin, pihustamine
Soovitav pealekandmise kogus	Baas 1 ja 3: 2 x 40 µm (kuivkiht), kulu pealekandmisel 2 x 135 g/m ² .
Pealekandmine	Segada hoolikalt.
Värvimistingimused	Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja värvitava pinna temperatuur olema üle + 10 °C, värvi temperatuur üle + 15 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.

Lahustamine	Vajadusel lahjendage 0–10%.
Kuivamisajad	+23 °C / 50 % RH (klaas 120 µm)
- tolmuviiv	45 min
- puuteviiv	1 h
- pealevärvitav	järgmisel päeval Kuivamisajad on suhtelised, sõltuvalt puidu omadustest ja kuivamistingimustest. Värvikihi paksus ja kuivamisajal õhu suhtelise niiskuse tõus pikendavad kuivamist. Kiirendatud kuivamise kasutamisel küsige tootjalt juhiseid.

Töövahendite pesu Soe vesi ja sobiv pesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS

Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud:

Välgi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid.

Kasuta värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset.

Välgi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P).

Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee

Keskkonnaohtude vältimine: ärge valage toodet kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Vedelad värvijäätmel viige ohtlike jäätmekogumispunkti.

Tühjad kuivad anumad võib suunata taaskasutusse või ladustada prügilasse.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.