

TEKNOCLAD NOVA 3330-42

Primer / Tussenlaag / Aflak

Buitenverf op water- en acrylaatbasis.

Gebruik: Wordt gebruikt bij het industrieel schilderen van houten buitenplaten en prefab elementen van houten huizen en voor hekwerk en soortgelijke voorwerpen voor buitengebruik. Voordat u het product gebruikt, dient u contact op te nemen met Teknos om de geschiktheid van het product voor het object in kwestie te controleren. Het product is alleen geschikt voor industrieel gebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS

Certificaten, goedkeuringen en classificatie	Nordic Ecolabel
Toepassingsgebied	Gevelbekledingdelen (rabat)
Aanbevolen ondergrond	Voorgegrond plaatmateriaal, Naaldhout
Bindmiddel	Acrylaat
Vaste stoffen	36 ± 2 % (volume)
Totale massa vaste stoffen	Base 1: ca. 584 g/l. Base 3: ca. 491 g/l.
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 11 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Praktisch spreidend vermogen	ca. 4 - 10 m ² /l
Kleuren	Base 1 en 3 (wit en dekkende kleuren).
Kleursysteem	Teknocolour; Teknomix
Glans (60°)	Half mat
Verdunner	Water.
Opslag	De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket. Bewaren in een goed afgesloten container. Een geopende verpakking moet goed afgesloten worden na gebruik. De beste bewaartemperatuur ligt tussen +10 °C en +25 °C. Vorstvrij.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Het te behandelen oppervlak moet droog, schoon en vrij van stof zijn. Het vochtgehalte van het hout moet lager zijn dan 20% van het gedroogde gewicht van het hout.
---------------------------------	---

Applicatiemethode	Borstelmachine, Vacuümcoaten, Spuiten
Aanbevolen applicatie hoeveelheid	Base 1 en 3: 2 x 40 µm (droge laagdikte), wat wordt bereikt door applicatie van 2 x 135 g/m ² .
Verwerking	Roer het product goed door voor gebruik.
Verwerkingsvoorwaarden	Tijdens het lakken en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht en het oppervlak hoger zijn dan +10 °C, temperatuur van de lak +15 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.
Verdunnen	Verdun indien nodig 0 - 10%.
Droogtijden	+23 °C / 50% RV (glas 120 µm)
- stofdroog	45 min
- kleefvrij	1 h
- overschilderbaar	de volgende dag De aangegeven droogtijden zijn indicatief omdat het product bedoeld is voor gebruik op houten ondergronden. Verhoging van de laagdikte en een verhoging van de relatieve luchtvochtigheid in de droogomgeving vertragen gewoonlijk het droogproces. Bij gebruik van een versnelde droogmethode dient men de fabrikant om advies te vragen.
Reiniging	Warm water en een geschikt afwasmiddel. Reinig de materialen direct na gebruik.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen	Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS). CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN EN VEILIGHEID Aanbevolen veiligheidsmaatregelen bij gebruik van het product: Vermijd onnodig contact met de huid. Gebruik werkkleding als bescherming tegen verfspatten. Gebruik zo nodig oogbescherming om te beschermen tegen verfspatten. Vermijd het inademen van de spuitnevel tijdens het spuiten. Gebruik een stofmasker, filtertype A P. Meer informatie en veiligheidsinformatieblad: Productpagina www.teknos.com Milieu: Niet lozen in riolering, oppervlakte water of op de bodem. Vloeibaar afval afvoeren volgens lokale richtlijnen. Lege droge blikken kunnen worden gerecycled of bij het afval.
---	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.

