

TEKNOCLAD NOVA 3330-42

Grundfärg / Mellanstrykning / Täckfärg

Vattenburen, akrylatbaserad utomhusfärg.

Användning: Industriell grundning, mellanbehandling och täckmålning av fasadbräden och trähuselement samt staketelement och liknande objekt i utomhusbruk. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga. Produkten lämpar sig bara för industriell bruk.



TEKNISKA DATA

Certifikat, godkännande och klassificeringar	Miljömärket Svansen
Typiska användningsområden	Utomhusfasader
Rekommenderade underlag	Grundmålade skivor, Mjuka träslag
Bindemedel	Akrylat
Torrhalt	36 ±2 volum-%
Totala massan av fasta ämnen	Basfärg 1: ca. 584 g/l. Basfärg 3: ca. 491 g/l.
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 11 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabriksstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Praktisk drygheit	ca. 4 - 10 m ² /l
Kulörer	Bas 1 och bas 3 (vita och täckande kulörer).
Nyanseringssystem	Teknocolor; Teknomix
Glans (60°)	Halvmatt
Förtunning	Vatten.
Lagring	Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Öppnat kärl bör efter användningen förslutas noga. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C. Förvaras frostfritt.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan som ska behandlas måste vara torr, ren och fri från damm. Träets fukthalt bör vara under 20%.
Appliceringsmetod	Borstmaskin, Vakuummaskin, Sprutning
Rekommenderad appliceringsmängd	Basfärg 1 och 3: 2 x 40 µm (torrfilm), vilket motsvarar appliceringsmängden 2 x 135 g/m ² .

Applicering	Rör om väl före användningen.
Appliceringsförhållanden	Under tiden för applicering och torkning skall luftens och ytans temperatur vara över +10 °C, färgens temperatur över +15 °C och relativa luftfuktigheten mindre än 80 %.
Förtunning	Förtunnas vid behov 0 - 10 %.
Torktid	+23 °C / 50 % RH (glas 120 µm)
- dammtorr	45 min
- klibbfri	1 h
- övermålningsbar	följande dag Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag. Ökad skiktjocklek och högre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet förlänger i allmänhet torkningen. För forcerad torkning begär instruktioner av färgtillverkaren.
Rengöring	Varmt vatten och lämpligt tvättmedel. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

KEMISKA EGENSKAPER OCH SÄKERHET

Rekommenderade försiktighetsåtgärder vid användning av produkten:

Undvik onödig hudkontakt. Använd arbetskläder som skyddar från färgstänk.

Använd ögonskydd som skyddar mot färgstänk.

Vid sprutapplicering undvik inandning av sprutdimma. Använd andningsskydd, filtertyp A P.

Ytterligare information och säkerhetsdatablad: Produktens produktsida www.teknos.com

Undvik miljöpåverkan: Flytande färgrester ska inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation eller insamlingsplats för farligt avfall. Tomma, torra burkar och torra färgrester lämnas om möjligt till återvinningsstation.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.