

TEKNOCLEAR AQUA 1331-01

Topcoat for sprøytepåføring

TEKNOCLEAR AQUA 1331-01 er en klar vannfortynnbar lakk til innendørs bruk på vegg og takplater av tre og andre trefiber materialer, som også kan brekkes i transparente farger.

Hurtigtørkende lakk, som gir en meget transparent og naturlig overflate.



TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Panel (standard)
Anbefalt substrat	Tre, myke tresorter, Tre, harde tresorter, MDF, HDF, Masonite, Kryssfiner, Sponplater
Tørrstoff	27-32 % etter volum 30-35 % etter vekt
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 20 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Teoretisk dekkevne	Ca. 10 m ² /l
Farger	Klar og Base T (transparente farger). Maks pigmentinnhold er 1 % etter volum.
Blandingssystem	Teknocolor
Glans (60°)	Helmatt
Tynner	Produktet leveres klart til bruk.
Oppbevaring	Egnet lagringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se "Best before" (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk.
Emballasje	Tilgjengelig i flere standard emballasjer.

BRUKSANVISNING

Påføringsmetode	Airless sprøyting (høytrykkssprøyting), Konvensjonell sprøyting (lavtrykkssprøyting)
------------------------	--

Påføring

Omrøres grundig før bruk.

Dyse	Trykk	Luftmengde
Airless sprøyting (høytrykkssprøyting) 0,28 mm	100-110 bar	
Konvensjonell sprøyting (lavtrykkssprøyting) 0,28 mm	80-100 bar	1,0-1,5 bar

Påføringsforhold

Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18 °C - +22 °C.
Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50 %.
Lagtykkelse: maks 100 µm våt (105 g/m²).

Tørketider

- berøringstørr

- gjennomtørr

+20 °C / 50 % RH

1-2 timer

Neste dag

Tørketiden kan reduseres ved å bruke spesielle tørkesystemer for å redusere tørketiden. Tørketidene er omtrentlige og kan variere i henhold til trekvalitet, temperatur, luftfuktighet og ventilasjon.

Rengjøring

Vann.

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler

Se sikkerhetsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.