

TEKNOCLEAR AQUA 1332-00

Veepõhine läbipaistev lakk

TEKNOCLEAR AQUA 1332-00 on vee- ja akrüülipõhine läbipaistev lakk. Kõikidele puidutüüpidele. Mööblile, furnituuridele ja muude puutöötodete jaoks. Ainult sisekasutuseks.



Kuivab väga kiiresti ja väga head ladustusomadused. Meeldiva välimusega sära ja sügavus. Madal LOÜ.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	mööbel, liistud
Pinnasoovitus	spoon, puit
Kuivainesisaldus	ca 28-35 massi-% ca 25-33 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 10 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Toonimissüsteem	Teknocolour
Läikeaste (60°)	ca 5
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,05 kg/l
Säilitamine	Ei tohi jääda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Säilitada tihedalt suletud anumates. Säilivusaeg on etiketil.
Pakendid	Saadaval standardpakendites.

KASUTUSJUHEND

Pealekandmismeetod	õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, õhupihustamine
Pealekandmine	Sega toode enne kasutamist ühtlaseks.
Kuivamisajad	+20 °C / 50% RH
- käsitlemiskuiv	1 h
- virnastatav	3-4 h
- kuiv lihvimiseks	2,5 h
- sundkuivatamine	+50 °C / 50% RH: - käsitlemiskuiv: 20 min pärast jahtumist - virnastatav: 20 min pärast jahtumist - kuiv lihvimiseks: 20 min pärast jahtumist

Kattesüsteem

TEKNOCLEAR AQUA 1332-00 kantakse tavaliselt peale kaks kihti, mõlemad 60-90 g/m².

Töövahendite pesu

Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TÖÖTERVISHOID**Ohutus- ja ettevaatusabinõud**

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.