

# TEKNOCLEAR AQUA 1332-02

## Wodorozcieńczalny lakier

TEKNOCLEAR AQUA 1332-02 jest bezbarwnym wodorozcieńczalnym lakierem na bazie akrylu. Do wszystkich rodzajów drewna. Do mebli, wykończeń drewnianych i innych elementów stolarki. Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.



Szybkoschnący bezbarwny lakier o bardzo dobrych właściwościach układania w stopy. Produkt ma ładny „połysk i głębię” oraz niską zawartość lotnych związków organicznych.



## DANE TECHNICZNE

<b>Zastosowanie</b>	Meble, Listwy
<b>Zalecane podłoże</b>	Fornir, Drewno
<b>Zawartość części stałych</b>	Ok. 26-34% wagowo Ok. 24-31% objętościowych
<b>Lotne związki organiczne (LZO)</b>	Około 8 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać różnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
<b>System barwienia</b>	Teknocolor
<b>Połysk (60°)</b>	Ok. 20-25
<b>Rozcieńczalnik</b>	Woda.
<b>Gęstość</b>	Ok. 1,03 kg/l
<b>Przechowywanie</b>	Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż +30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Okres trwałości podany na etykiecie.
<b>Wielkości opakowań</b>	Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.

## INSTRUKCJA UŻYCIA

<b>Metoda nanoszenia</b>	Natrysk bezpowietrzny, Natrysk ze wspomaganie powietrzem, Natrysk konwencjonalny
<b>Nanoszenie</b>	Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać do uzyskania jednorodności.

<b>Czasy schnięcia</b>	+20 °C / 50% RH
- <b>suchość do przemieszczania</b>	1 godzina
- <b>do składowania</b>	3-4 godziny
- <b>odpowiednie do szlifowania</b>	2,5 godziny
- <b>suszenie wymuszone</b>	+50 °C / 50% RH: -suchość do przemieszczania: 20 min. po schłodzeniu -do składowania: 20 min. po schłodzeniu -odpowiednie do szlifowania: 20 min. po schłodzeniu
<b>System powłok</b>	TEKNOCLEAR AQUA 1332-02 jest zwykle nakładany w dwóch warstwach po 60-90 g/m <sup>2</sup> każda.
<b>Czyszczenie</b>	Woda, TEKNOCLEAN 1949-00.

## ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

### Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.