

TEKNOCLEAR AQUA 1332-03

Vannbasert klarlakk

TEKNOCLEAR AQUA 1332-03 er en vann- og akrylatbasert klarlakk. For alle typer treverk. For møbler, innredning og annet snekkerarbeid. Kun for interiørbruk.



Meget hurtigtørkende. Svært gode stablingsegenskaper. Fin "glød og dybde". Lav VOC.



TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Møbler, Listverk
Anbefalt substrat	Finer, Tre
Tørrstoff	Ca. 21 % etter volum Ca. 23 % etter vekt
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 12 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Glans (60°)	Ca. 40-45
Tynner	Vann.
Densitet	Ca. 1,02 kg/l
Oppbevaring	Frostfritt, men ikke over +30 °C. Oppbevares i tett lukket emballasje. Lagringsbestandighet angis på etiketten.
Emballasje	Tilgjengelig i flere standard emballasjer.

BRUKSANVISNING

Påføringsmetode	Airless sprøyting (høytrykkssprøyting), Konvensjonell sprøyting (lavtrykkssprøyting), Lavtrykkssprøyting
Påføring	For å sikre, at produktet er homogent må det omrøres grundig før bruk.
Tørketider	+20 °C / 50 % RH
- berøringstørr	1 t
- stabling	3-4 t
- sliping	2,5 t
- forsert tørking	+50 °C / 50 % RH: -berøringstørr: 20 min. etter avkjøling -stabling: 20 min. etter avkjøling -sliping: 20 min. etter avkjøling

Malingsystem	TEKNOCLEAR AQUA 1332-03 påføres vanligvis i 1 lag av 60-90 g/m ² pr. gang.
Rengjøring	Vann, TEKNOCLEAN 1949-00.

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler Se sikkerhetsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialisikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.