

TEKNOCLEAR AQUA 1332-08

Watergedragen blanke lak

TEKNOCLEAR AQUA 1332-08 is een watergedragen blanke lak op acrylaatbasis. Voor alle houtsoorten. Voor meubels, beslag en ander timmerwerk. Alleen voor interieure toepassing.



Zeer sneldrogend. Zeer goede stapелеigenschaften. Het product heeft een mooie "glans en diepte" en een lage VOS.



TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingsgebied	Meubelen, Lijstwerk
Aanbevolen ondergrond	Fineer, Hout
Vaste stoffen	Ca. 28 % (volume) Ca. 30 % (gewicht)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	Ca. 38 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.
Glans (60°)	Ca. 80
Verdunner	Water.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,02 kg/l
Opslag	Beschermen tegen vorst en niet boven +30 °C. Bewaren in een goed afgesloten container. De houdbaarheid bij opslag staat vermeld op het etiket.
Verpakkingen	Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Applicatiemethode	Airless spuiten, Luchtondersteund spuiten, Conventioneel spuiten
Verwerking	Roer het product voor gebruik homogeen door.
Droogtijden	+20 °C / 50 % RV
- handelbaar	1 uur
- stapelbaar	3-4 uur
- drogen voor schuren	2,5 uur
- geforceerd drogen	+50 °C / 50 % RV: - handelbaar: 20 min. na afkoelen - stapelbaar: 20 min. na afkoelen - drogen voor schuren: 20 min. na afkoelen

Systeembehandeling	TEKNOCLEAR AQUA 1332-08 wordt normaliter aangebracht in twee lagen van 60-90 g/m ² per laag.
Reiniging	Water, TEKNOCLEAN 1949-00.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen	Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
---	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.