

# TEKNOCLEAR AQUA 1337-02

## Veepõhine läbipaistev lakk

Vee- ja akrüülipõhine läbipaistev lakk. Kõikidele puidutüüpidele. Mööblile, furnituurile ja muude puutöötoodete jaoks. Ainult sisekasutuseks.

Kiiresti kuivav. Väga head virnastamisomadused. Meeldiva välimusega sära ja sügavus.



## TEHNILISED ANDMED

<b>Tavaline kasutusvaldkond</b>	mööbel, liistud
<b>Pinnasoovitus</b>	puit, lehtpuit, okaspuit
<b>Kuivainesisaldus</b>	ca 29 mahu-% ca 32 massi-%
<b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>	ca 58 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehastoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
<b>Läikeaste (60°)</b>	Ca 15-25
<b>Lahusti</b>	Vesi.
<b>Tihedus</b>	Ca 1,03 kg/l
<b>Säilitamine</b>	Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Säilivusaeg on etiketil.
<b>Pakendid</b>	Saadaval standardpakendites.

## KASUTUSJUHEND

<b>Pealekandmismeetod</b>	Õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, õhupihustamine, kardinalu
<b>Pealekandmine</b>	Sega toode enne kasutamist ühtlaseks.
<b>Värvimistingimused</b>	Toodet TEKNOCLEAR AQUA 1337-02 kantakse tavaliselt peale kaks kihti, mõlemad 60-90 g/m <sup>2</sup> .
<b>Kuivamisajad</b>	+20 °C / 50% RH
- käsitlemiskuiv	1 tund
- virnastatav	3-4 tundi
- kuiv lihvimiseks	2,5 tundi
- sundkuivatamine	+50 °C / 50% RH
	- käsitlemiskuiv: 20 min pärast jahtumist
	- virnastatav: 20 min pärast jahtumist
	- kuiv lihvimiseks: 20 min pärast jahtumist

**Töövahendite pesu**

Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

**TÖÖTERVISHOID****Ohutus- ja ettevaatusabinõud**

Vt. ohutuskaarti.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.