

TEKNOCLEAR AQUA 1337-02

Laque transparente à base aqueuse

Laque transparente à base aqueuse et d'acrylique. Pour tous les types de bois. Pour les meubles, accessoires et autres pièces de menuiserie. Utilisation uniquement en intérieur.



Séchage rapide. Très bon empilage. Belle "brillance et profondeur".



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Domaines d'application | Meubles, Listels |
| Support recommandé | Bois dur, Bois tendres |
| Matières solides | Env. 29% du volume Env. 32% du poids |
| Composé organique volatil (COV) | Env. 58 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) La valeur COV (composés organiques volatiles) fournie est la valeur moyenne des produits fabriqués en usine et, par conséquent, elle sera sujette à des variations entre les produits individuels couverts par cette fiche technique. |
| Brillance (60°) | Env. 15-25 |
| Diluant | Eau. |
| Densité | Env. 1,03 kg/l |
| Stockage | Protégé contre le gel, mais éviter les températures supérieures à +30 °C. Garder les pots hermétiquement fermés après utilisation. La stabilité au stockage est indiquée sur l'étiquette. |
| Conditionnement | Disponible dans une gamme de tailles d'emballage standard. |

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

| | |
|---------------------------------|---|
| Méthode d'application | Pulvérisation airless, Pulvérisation sans air à commande pneumatique, Pulvérisation traditionnelle, Application à la machine à rideau |
| Application | Mélanger le produit de manière homogène avant utilisation. |
| Conditions d'application | TEKNOCLEAR AQUA 1337-02 est normalement appliquée en deux couches de 60-90 g/m ² chacune. |

| | |
|-------------------------|--|
| Temps de séchage | +20 °C / 50% RH |
| - prêt à l'emploi | 1 h |
| - sec pour l'empilage | 3-4 h |
| - apte au sablage | 2,5 h |
| - séchage forcé | +50 °C / 50% RH - prêt à l'emploi : 20 min. après refroidissement - sec pour l'empilage : 20 min. après refroidissement - apte au sablage : 20 min. après refroidissement |
| Nettoyage | Eau, TEKNOCLEAN 1949-00. |

SANTE ET SECURITE

Mesures de sécurité et de précaution Voir la Fiche de Données de Sécurité.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Les informations ci-dessus sont normatives et basées sur des essais en laboratoire et des expériences pratiques. Elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous déclinons toute responsabilité pour les résultats obtenus dans des conditions de travail sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Par conséquent, l'acheteur ou l'utilisateur n'est pas déchargé de son obligation de tester nos produits quant à leur aptitude à des moyens et à des méthodes d'application spécifiques dans les conditions d'application effectives. Notre responsabilité couvre uniquement les dommages causés directement par des défauts des produits fournis par Teknos. Ce produit est destiné à un usage strictement professionnel. Par conséquent, l'utilisateur de ce produit doit obligatoirement savoir comment utiliser ce produit d'une façon adéquate, tant d'un point de vue technique que de celui de la sécurité professionnelle. Les versions les plus récentes des « Fiches de données techniques et des Fiches de données de sécurité du produit » de Teknos sont disponibles sur notre site Internet www.teknos.com. Toutes les marques commerciales présentes sur ce document sont la propriété exclusive du groupe Teknos ou de ses filiales.