

# TEKNOCLEAR AQUA 1337-02

## Vannbasert klarlakk

Vannbasert klarlakk. For alle typer treverk. For møbler, innredning og annet snekkerarbeid. Kun for interiørbruk.

Meget hurtigtørkende. Meget gode stablingsegenskaper. Fin "glød og dybde".



## TEKNISKE DATA

<b>Typiske bruksformål</b>	Møbler, Listverk
<b>Anbefalt substrat</b>	Tre, harde tresorter, Tre, myke tresorter
<b>Tørrstoff</b>	Ca. 29 % etter volum Ca. 32 % etter vekt
<b>Flyktige organiske forbindelser (VOC)</b>	Ca. 58 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
<b>Glans (60°)</b>	Ca. 15-25
<b>Tynner</b>	Vann.
<b>Densitet</b>	Ca. 1,03 kg/l
<b>Oppbevaring</b>	Frostfritt, men ikke over +30 °C. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk. Lagringsbestandighet angis på etiketten.
<b>Emballasje</b>	Tilgjengelig i flere standard emballasjer.

## BRUKSANVISNING

<b>Påføringsmetode</b>	Airless sprøyting (høytrykkssprøyting), Konvensjonell sprøyting (lavtrykkssprøyting), Lavtrykkssprøyting, Teppelakkering
<b>Påføring</b>	For å sikre, at produktet er homogent må det omrøres grundig før bruk.
<b>Påføringsforhold</b>	TEKNOCLEAR AQUA 1337-02 påføres vanligvis i 2 lag av 60-90 g/m <sup>2</sup> per lag.
<b>Tørketider</b>	+20 °C / 50 % RH
- berøringstørr	1 time
- stabling	3-4 timer
- sliping	2,5 timer
- forsert tørking	+50 °C / 50 % RH
- berøringstørr:	20 min. etter avkjøling
- stabling:	20 min. etter avkjøling
- sliping:	20 min. etter avkjøling

**Rengjøring**

Vann, TEKNOCLEAN 1949-00.

**SIKKERHETSDATA****Sikkerhets og forsiktighetsregler**

Se sikkerhetsdatablad.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.