

# TEKNOCLEAR AQUA 1337-02

## Водоразбавляемый прозрачный лак

Водоразбавляемый прозрачный лак на акрилатной основе. Для всех типов древесины. Для мебели, стационарной мебели и прочих столярных работ. Подходит для линий быстрой обработки.

Короткое время высыхания. Хорошие показатели при штабелировании. Образует гладкую и прозрачную поверхность.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Области применения</b>	Мебель, Молдинги
<b>Рекомендуемые поверхности</b>	Твердые породы древесины, Заболонь
<b>Содержание нелетучих веществ</b>	Прим. 29 объемных % Прим. 32 весовых %
<b>Летучие органические соединения (ЛОС)</b>	Прим. 58 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
<b>Глянец (60°)</b>	Прим. 15-25
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Плотность</b>	Прим. 1,03 кг/л
<b>Хранение</b>	Хранить при температуре до +30 °С, не допускать замерзания. Держите контейнеры плотно закрытыми после использования. Срок хранения указан на этикетке.
<b>Упаковочные размеры</b>	Материал доступен в стандартных упаковочных размерах.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Способ нанесения</b>	Безвоздушное распыление, Комбинированное распыление (Air-Mix), Пневмораспылитель (Воздушное распыление), Нанесение методом облива
<b>Нанесение</b>	Перед использованием перемешать продукт до получения однородной консистенции.

<b>Условия нанесения</b>	Как правило, грунт TEKNOCLEAR AQUA 1337-02 наносится двумя слоями по 60-90 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	+20 °C / 50 % RH
<b>- сухая для обработки</b>	1 ч
<b>- для складирования</b>	3-4 ч
<b>- для шлифования</b>	2,5 ч
<b>- ускоренная сушка</b>	+50 °C / 50 % RH - сухая для обработки: 20 мин. после охлаждения - для складирования: 20 мин. после охлаждения - для шлифования: 20 мин. после охлаждения
<b>Очистка</b>	Вода, TEKNOCLEAN 1949-00.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

**Безопасность и меры предосторожности** См. паспорт безопасности.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.