

# TEKNOCLEAR AQUA 1337-02

## Vattenburen klarlack

Vattenburen akrylatbaserad klarlack. Kan användas på de flesta träslag. Till möbler, inredningar, snickeriprodukter mm. Endast för inomhusbruk.

Mycket snabbtorkande. Mycket bra staplingsegenskaper. Bra trävätning.



## TEKNISKA DATA

<b>Typiska användningsområden</b>	Möbler, Lister
<b>Rekommenderade underlag</b>	Hårda träslag, Mjuka träslag
<b>Torrhalt</b>	Ca 29 volym-% Ca 32 vikt-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	Ca 58 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabriksstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
<b>Glans (60°)</b>	Ca 15-25
<b>Förtunning</b>	Vatten.
<b>Densitet</b>	Ca 1,03 kg/l
<b>Lagring</b>	Frostfritt, dock ej över +30°C. Tillslut behållaren ordentligt efter användning. Lagringsbeständigheten anges på etiketten.
<b>Förpackningsstorlek</b>	Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.

## BRUKSANVISNING

<b>Appliceringsmetod</b>	Högtryckssprutning, Luftassisterad högtryckssprutning, Konventionell sprutning, Ridåapplicering
<b>Applicering</b>	Produkten ska omröras till homogenitet innan användning.
<b>Appliceringsförhållanden</b>	TEKNOCLEAR AQUA 1337-02 appliceras vanligtvis i två skikt, 60-90 g/m <sup>2</sup> per skikt.

<b>Torktid</b>	+20°C / 50 % RH
<b>- hanterbar</b>	1 h
<b>- staplingsbar</b>	3-4 h
<b>- slipbar</b>	2,5 h
<b>- forcerad torkning</b>	+50°C / 50 % RH
	- hanteringsbar: 20 min efter kylning
	- staplingsbar: 20 min efter kylning
	- slipbar: 20 min efter kylning
<b>Rengöring</b>	Vatten, TEKNOCLEAN 1949-00.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

**Säkerhets- och försiktighetsåtgärder** Se säkerhetsdatabladet.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är utslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.