

TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-50

Polyuretaanipinnoite

Vesiohenteinen polyuretaanipohjainen 1-komponenttinen teollinen puupinnoite sisäkäyttöön. Noin 30% tuotteen kokonaishiilipitoisuudesta on biopohjaista (perustuen C14 määritykseen standardin EN 16640 mukaisesti).

Käyttö: Puulattiat.

Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

Tuote kuivuu nopeasti ja antaa luonnollisen pinnan, joka kestää hyvin kulutusta. Hyvä UV-valonkesto.

Tuote täyttää lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3:2019 vaatimukset alkuaineiden siirtymisen raja-arvoista.



TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät, sertifikaatit ja luokitus	EN 71-3, M1-luokitus
Kuiva-ainepitoisuus	29 ±2 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Värisävyt	Väritön.
Kiilto (60°)	Täyshimmeä
Ohenne	Vesi.
Tiheys	N. 1 g/ml
Varastointi	Ei saa jäättyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa astiassa.

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen	Pinnan tulee olla puhdas eikä siinä saa olla puupölyä eikä epäpuhtauksia.
Levitysmenetelmä	Telamaalaus kone
Käsittely	Tuote toimitetaan käyttövalmiina. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Kuivumisaika

- lämpökuivaus

Tuote voidaan kuivattaa korotetussa lämpötilassa (esim. suutinpuhallus- tai IR-kuivaimella). Kunnollisen kuivumisen varmistaminen on tarpeellista tuotteen ominaisuuksien kuten tartunnan ja pinottavuuden varmistamiseksi. Ennen tuotantokäyttöä suosittelemme koekäyttöä kuivumisolosuhteiden optimoimiseksi.

Esimerkki kuivumisolosuhteista:

Suosittelava levitysmäärä: < 35 g/m²

Kuivumisaika: 10 m/min, tunnelin pituus 5 m, IR-lamput, paneelin pinnan lämpötila ennen kuivumista 25 °C, kuivumisen jälkeen 50 °C.

Pinottavissa: 1 min kuluttua.

Välineiden pesu

Vesi tai TEKNOCLEAN 6480 pesuaine.

TURVALLISUUS

Varotoimet

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.