

# TEKNOCOAT AQUA 1330-05

## Veepõhine lakk

Veepõhine lakk siseruumides kasutamiseks mõeldud mööbli ja muude puidust aluskihtidega pindade töötlemiseks.

Kiiresti kuivav lakk, mis tagab suurepäraselt kulumiskindla pinna ja hea puidu märgumisomadused. Võib kasutada ühekomponendilise või kahekomponendilise tootena.



MÖÖBLIKATSE - Tavaline kasutusvaldkond:

Toolid/voodid/riiulid: Väga kõrged nõuded

Lauad: Kõrged nõuded

Vähem kuluvad pinnad: Väga kõrged nõuded

Vastab järgmiste kategooriate nõuetele: 1, 2, 3, 4 ja (5). Pinnatugevus erineb puu liigiti. Võib küsida eraldi mööblikatsete tulemusi.



## TEHNILISED ANDMED

<b>Tavaline kasutusvaldkond</b>	mööbel
<b>Pinnasoovitus</b>	okaspuuit, puit, lehtpuuit
<b>Kuivainesisaldus</b>	ca 30-35 massi-%
<b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>	ca 45 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
<b>Läikeaste (60°)</b>	50
<b>Kasutusaeg</b>	ca 2 tundi
<b>Lahusti</b>	Ühekomponendilise toote korral: Toode tarnitakse kasutusvalmina. Toodet võib eelnevalt veega lahjendada.
<b>Tihedus</b>	ca 1,04 kg/l
<b>Säilitamine</b>	Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates.

## KASUTUSJUHEND

<b>Pinna eeltöötlus</b>	Pind peab olema hästi tasandatud, et vähendada ülestõusvaid puidukiude. Varem kaetud pinnad tuleb korralikult matiks lihvida. Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest.
<b>Pealekandmismeetod</b>	õhupihustamine

<b>Soovitav pealekandmise kogus</b>	2 x 100 g/m <sup>2</sup> .
<b>Pealekandmine</b>	Kahekomponendilise toote korral: KOMPONENTIDE SEGAMINE: Tootele lisatakse ligikaudu 5% HARDENER 7323-05 mehaanilise segamise ajal. Pärast HARDENER 7323-05 lisamist tuleb toodet lahjendada ligikaudu 2% veega.

Segada hoolikalt.

<b>Värvimistingimused</b>	Ei tohi kanda peale ega jätta kuivama temperatuuridel alla 18 °C. Teavet ventilatsiooni kohta annab Teknosa konsultant. Tanniine sisaldavale puidule (nt tamm) võib jääda suitsune toon. Enne viimase lakikihi pealekandmist soovime teha lakikatse ja lindikatse.
---------------------------	---

<b>Kuivamisajad</b>		<b>Ühekomponendilise toote korral</b>	<b>Kahekomponendilise toote korral</b>
	<b>+20 °C / 60% RH</b>		
	- kuiv lihvimiseks	ca 1 tund	ca 1,5 tundi
	- virnastatav	ca 2 tundi	ca 2,5 tundi
	<b>Min. +40 °C / 60% RH</b>	<b>Ühekomponendilise toote korral</b>	<b>Kahekomponendilise toote korral</b>
	- kuiv lihvimiseks	ca 30 min	ca 45 min
	- virnastatav	ca 45 min	ca 1 tund

Kuivamisajad põhinevad 100 g märja laki kandmisele 1 m<sup>2</sup> suurele pinnale ja tõhusale ventileerimisele. Pärast sundkuivatamist tuleb esemed jahutada temperatuurile 30 °C enne nende virnastamist.

<b>Kuivatamisviis</b>	Õhu käes või ahjus kuivatamine.
<b>Töövahendite pesu</b>	Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

## TÖÖTERVISHOID

<b>Ohutus- ja ettevaatusabinõud</b>	Vt. ohutuskaarti.
-------------------------------------	-------------------

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainoomand.