

TEKNOCOAT AQUA 1878-63

Veepõhine lakk

Mööbli ja muude puitdetailide tööstuslik pinnatöötlus.

Kiiresti kuivav lakk, mis tagab pinna tugevuse kõrge vastupidavusega ja head vinnastamisomadused.



MÖÖBLIKATSE:

Vastab järgmiste kategooriate nõuetele: 1, 2, 3, (4) ja (5). Pinnakatse tulemused olenevad puidu tüübist. Võib küsida eraldi mööblikatsete tulemusi.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	mööbel, köök, siseuksed, lagi, voodrilauad, tavalised, liistud
Pinnasoovitus	laastplaat, MDF, okaspuit, puit, lehtpuit, HDF, masoniit
Kuivainesisaldus	34-36 massi-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 39 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Läikeaste (60°)	ca 20
Tihedus	1,03-1,06 kg/l
Säilitamine	Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates.

KASUTUSJUHEND

Pealekandmismeetod	õhupihustamine, kastmine
Soovitatav pealekandmise kogus	2 x 100 g/m ²
Pealekandmine	Segada hoolikalt.
Värvimistingimused	Tootele sobiv temperatuur ja säilitustingimused: +18 °C - +22 °C. Teavet ventilatsiooni kohta annab Teknose konsultant. Tumedal puidul võib veepõhisel lakil olla vähem läiget ja sügavust kui lahjendipõhistel lakkidel.

Kuivamisajad	+20 °C / 60% RH
- virnastatav	ca 1 tund
- kuiv lihvimiseks	ca 45 min
- sundkuivatamine	+40 °C / 60% RH: - virnastatav: ca 30 min - kuiv lihvimiseks: ca 15 min
	Kuivamisajad põhinevad 100 g märja laki kandmisele 1 m ² suurele pinnale ja tõhusale ventileerimisele. Pärast sundkuivatamist tuleb esemed jahutada temperatuurile +25 °C enne nende virnastamist.
Kuivatamisviis	Õhu käes või ahjus kuivatamine.
Töövahendite pesu	Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.