

TEKNOCOAT AQUA 1878-63

Vannfortynnbar maling

Industriell overflatebehandling av møbler og annet inventar av tre.

Hurtigtørkende maling som gir en hard overflate med stor overflateresistens samt gode stablingsegenskaper.



VEILEDENDE MØBELFAKTA:

Oppfyller kravkategori 1, 2, 3, (4) og (5). Overflatetesten varierer avhengig av tresort. Særskilte møbelfakta-testing kan rekvireres.



TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Møbler, Kjøkken, Interiør dører, Tak, Panel, standard, Listverk
Anbefalt substrat	Sponplater, MDF, Tre, myke tresorter, Tre, harde tresorter, HDF, Masonite
Tørrestoff	34-36 % etter vekt
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 39 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Glans (60°)	Ca. 20
Densitet	1,03-1,06 kg/l
Oppbevaring	Frostfritt, men ikke over +30 °C. Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares i tett lukket emballasje.

BRUKSANVISNING

Påføringsmetode	Lavtrykkssprøyting, Dypping
Anbefalt påføringsmengde	2 x 100 g/m ²
Påføring	Omrøres grundig før bruk.
Påføringsforhold	Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18 °C - +22 °C. Angående vurdering av effektiv ventilering, anbefales det at man kontakter Teknos konsulent. Bruk av vannfortynnet maling på mørke tresorter, kan føre til mindre "glød og dybde" enn ved bruk av oppløsningsholdig maling.

Tørketider	+20 °C / 60 % RH
- stabling	Ca. 1 time
- sliping	Ca. 45 min.
- forsert tørking	+4 0 °C / 60 % RH: - stabling: ca. 30 min. - sliping: ca. 15 min.
	Tørketiden baserer seg på pålagt mengde 100 g våt lakk per m ² samt effektiv ventilering. Etter forsert tørking, må emnene kjøles ned til under +25 °C før stabling.
Tørkemetode	Luft- og ovnstørking.
Rengjøring	Vann, TEKNOCLEAN 1949-00.

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler Se sikkerhetsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.