

TEKNOCOAT AQUA 1878-83

Ühekomponendiline pinnavärv

Vesialuseline pinnavärv puitpindadele, MDF-, masoniit- ja kiudplaatidele sisetingimustes.



Löögikindel ja tihe pind, millel on head mitteblokeerivad omadused. Hea nakkuvus krundi ja aluspinnaga. Hea pinna välimus. Kiiresti kuivav. Hea vastupidavus veele, kohvile ja alkoholile.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	mööbel, siseuksed, voodrilauad, tavalised, liistud
Pinnasoovitus	laastplaat, MDF, okaspuit, puit, lehtpuit, HDF, masoniit
Kuivainesisaldus	39-51 massi-%
Tahke aine osakaal	ca 600 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 35 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Teoreetiline kulu	8-10 m ² /l
Kihipaksus	100-150 g/m ²
Värvitoonid	Valged ja heledad toonid.
Läikeaste (60°)	30
Lahusti	Vesi.
Säilitamine	Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates. Sobiv ladustamise temp.: +18 °C-+22 °C. Ei tohi jäätuda.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest.
Kruntimine	AQUAFILLER 2800, TEKNOCOAT AQUA 1875-98, TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866 või AQUAFILLER 1100.
Pealekandmismeetod	õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, õhupihustamine
Värvimistingimused	Teatud puidutüübid, nagu seeder, tamm, mahagon, saar jt, sisaldavad vesialusel ekstraktiive, mis võivad läbi emaili lekkida ja läbipaistmatut pinda rikkuda. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust meie tehnilise osakonnaga.

Kuivamisajad	+23 °C / 50% RH
- puutekuiv	30 min
- kuiv lihvimiseks	1 tund
- sundkuivatamine	+50 °C / 50% RH: - puutekuiv: 10-15 min - kuiv lihvimiseks: 15-20 min
	Kuivamisajad põhinevad 100 g märja laki kandmisele 1 m ² suurele pinnale ja tõhusale ventileerimisele. Pärast sundkuivatamist tuleb esemed jahutada temperatuurile +25 °C enne nende virnastamist.

Töövahendite pesu Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.