

# TEKNOCOAT AQUA 1878-84

## Ühekomponendiline pinnavärv

Vesialuseline pinnavärv puitpindadele, MDF-, masoniit- ja kiudplaatidele sisetingimustes.



Löögikindel ja tihe pind, millel on head mitteblokeerivad omadused. Hea nakkuvus krundi ja aluspinnaga. Hea pinna välimus. Kiiresti kuivav. Hea vastupidavus veele, kohvile ja alkoholile.



## TEHNILISED ANDMED

<b>Tavaline kasutusvaldkond</b>	mööbel, siseuksed, voodrilauad, tavalised, liistud
<b>Pinnasoovitus</b>	laastplaat, MDF, okaspuit, puit, lehtpuit, HDF, masoniit
<b>Kuivainesisaldus</b>	39-51 massi-%
<b>Tahke aine osakaal</b>	ca 600 g/l
<b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>	ca 39 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
<b>Teoreetiline kulu</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Khipaksus</b>	100-150 g/m <sup>2</sup>
<b>Värvitoonid</b>	Valged ja heledad toonid.
<b>Läikeaste (60°)</b>	40
<b>Lahusti</b>	Vesi.
<b>Säilitamine</b>	Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates. Sobiv ladustamise temp.: +18 °C-+22 °C. Ei tohi jäätuda.

## KASUTUSJUHEND

<b>Pinna eeltöötlus</b>	Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest.
<b>Kruntimine</b>	AQUAFILLER 2800, TEKNOCOAT AQUA 1875-98, TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866 või AQUAFILLER 1100.
<b>Pealekandmismeetod</b>	õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, õhupihustamine
<b>Värvimistingimused</b>	Teatud puidutüübid, nagu seeder, tamm, mahagon, saar jt, sisaldavad vesialusel ekstraktiive, mis võivad läbi emaili lekkida ja läbipaistmatut pinda rikkuda. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust meie tehnilise osakonnaga

<b>Kuivamisajad</b>	+23 °C / 50% RH
- puutekuiv	30 min.
- kuiv lihvimiseks	1 tund
- sundkuivatamine	+50 °C / 50% RH: - puutekuiv: 10-15 min. - kuiv lihvimiseks: 15-20 min.
	Kuivamisajad põhinevad 100 g märja laki kandmisele 1 m <sup>2</sup> suurele pinnale ja tõhusale ventileerimisele. Pärast sundkuivatamist tuleb esemed jahutada temperatuurile +25 °C enne nende virnastamist.

**Töövahendite pesu** Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

## TÖÖTERVISHOID

**Ohutus- ja ettevaatusabinõud** Vt. ohutuskaarti.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.