

TEKNOCOAT AQUA 1879-03

Veepõhine lakk

Polüuretaan, veepõhine lakk. Siseruumides kasutamiseks mõeldud põranda, mööbli ja muude puitkihtide esemete pindade katmine.



Kiiresti kuivav lakk, mis tagab väga head pinnatugevuse. Nakkub teatud plastikutega nagu PVC.

MÖÖBLIKATSE:

Vastab järgmiste kategooriate nõuetele: 1, 2 ja 3. Pinnakatse tulemused olenevad toonist. Võib küsida eraldi mööblikatsete tulemusi.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	mööbel, trepp, põrand
Pinnasoovitus	puit, lehtpuit, okaspuit
Kuivainesisaldus	ca 40 massi-%
Tahke aine osakaal	ca 422 g/l
Viskoossus	50-60 s, DIN 4, +20 °C.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 55 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Toonimissüsteem	Teknocolour
Läikeaste (60°)	Poolmatt
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,03 kg/l
Säilitamine	Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Säilivusaeg on etiketil. Säilitada tihedalt suletud anumates.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Pind peab olema hästi tasandatud, et vähendada ülestõusvaid puidukiude. Varem kaetud pinnad tuleb korralikult matiks lihvida. Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest.
Pealekandmismeetod	mohäärroll, pintsel, pihustamine
Soovitatav pealekandmise kogus	2 x 100 g/m ²
Pealekandmine	Segada hoolikalt.

Värvimistingimused	<p>Ei tohi kanda peale ega jätta kuivama temperatuuridel alla +18 °C. Teavet ventilatsiooni kohta annab Teknosa konsultant. Tumedal puidul võib veepõhisel lakil olla vähem läiget ja sügavust kui lahjendipõhistel lakkidel. Tanniine sisaldavale puidule (nt tamm) võib jääda suitsune toon. Enne viimase lakikihi pealekandmist soovime teha lakikatse ja lindikatse.</p>
Kuivamisajad	+20 °C / 60% RH
- virnastatav	ca 2 tundi
- kuiv lihvimiseks	ca 1 tund
- sundkuivatamine	min +40 °C / 60% RH: - virnastatav: ca 45 min - kuiv lihvimiseks: ca 30 min
	Kuivamisajad põhinevad 100 g märja laki kandmisele 1 m ² suurele pinnale ja tõhusale ventileerimisele. Pärast sundkuivatamist tuleb esemed jahutada temperatuurile +30 °C enne nende virnastamist.
Kuivatamisviis	Õhu käes või ahjus kuivatamine.
Töövahendite pesu	Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.