

TEKNOCOAT AQUA 1879-03

Lakas vandens pagrindu

Lakas su poliuretanu, vandens pagrindu. Baldų ir kitų medinių paviršių apdorojimui, naudojimui patalpose.



Greit džiūnantis lakas, suteikiantis gerą dėvėjimuisi atsparų paviršių. Limpa prie tam tikrų plastmasių, pvz., PVC.

TESTAS SU BALDAIS:

Atitinka 1, 2 ir 3 kategorijų reikalavimus. Pavišiaus testai priklauso nuo spalvos. Galima užsakyti atskirą baldų testą.



TECHNINIAI DUOMENYS

Taikymo sritys	Baldai, Liptai, Grindys
Rekomenduojamas paviršius	Kietmedžio mediena, Spygliuočių mediena
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 40 pagal svorį %
Kietųjų dalelių masė	Apytikriai 422 g/l
Klampa	50-60 s DIN-4 esant +20 °C.
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	Apytikriai 55 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
Tonavimo sistema	Teknocolor
Blizgumas (60°)	Pusiau matinis
Skiediklis	Vanduo.
Tankis	Apytikriai 1,03 kg/l
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio, tačiau nelaikyti aukštesnėje kaip +30 °C. Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės. Laikykite indą sandariai uždarytą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Pavišiaus paruošimas	Paviršių reikia gerai nušlifuoti, kad sumažinti medienos pluošto kiekį. Anksčiau dažytus paviršius reikia gerai nušlifuoti. Mediena turi būti švari ir nuo jos turi būti pašalintos medienos dulkės ir teršalai.
Dengimo būdas	Moherio voleliu, teptuku, purškiant
Rekomenduojamas naudoti kiekis	2 x 100 g/m ²
Dengimas	Prieš naudodami gerai išmaišykite.

Dengimo sąlygos	Nenaudoti ir nepalikti džiuoti žemesnėje kaip +18°C temperatūroje. Dėl įvertinimo ir vėdinimo kreipkitės į „Teknos“ konsultantą. Naudojant ant tamsios medienos, lakams vandens pagrindu gali ne taip blizgėti nei su lakais tirpiklių pagrindu. Taninų turinti mediena, pvz., ąžuolas, gali pasidengti padūmijusiu atspalviu. Prieš lakavimą rekomenduojame išbandyti ant atskiro gabalėlio.
Džiūvimo trukmė	+20°C / 60% RH
- krauti tik sausą	Apytikriai 2 h
- tinka šlifuoti	Apytikriai 1 h
- priverstinis džiovinimas	Min +40°C / 60% RH: - krauti tik sausą: apytikriai 45 min - tinka šlifuoti: apytikriai 30 min Džiūvimo laikas priklauso nuo kiekio, tepamo ant 100 g šlapio pagrindo vienam m ² ir veiksmingo vėdinimo. Po priverstinio džiovinimo, prieš pakavimą, paviršių reikia atvėsinti iki žemesnės kaip +30°C temperatūros.
Džiovinimo būdas	Džiovinimas oru arba džiovinimas orkaitėje.
Valymas	Vanduo, TEKNOCLEAN 1949-00.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausias „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.