

TEKNOCOAT AQUA 2575-11

Veepõhine pinnavärv

Täispuidul, MDF- ja kiudplaatidel. Sobib kasutamiseks värvimisliinidel. Ainult sisekasutuseks.



Kiiresti kuivav. Väga head virnastamisomadused. Head tasandusomadused. Hea katvus.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	mööbel, siseuksed, voodrilauad, tavalised, liistud
Pinnasoovitus	laastplaat, MDF, okaspuit, puit, lehtpuit, HDF, masoniit
Kuivainesisaldus	ca 32 mahu-% ca 44 massi-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 6 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Värvitoonid	NCS S 0502-Y ja NCS S 0500-N.
Läikeaste (60°)	ca 10-20
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,22 kg/l
Säilitamine	Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Säilivusaeg on etiketil.
Pakendid	Saadaval standardpakendites.

KASUTUSJUHEND

Pealekandmismeetod	Õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, õhupihustamine
Soovitatav pealekandmise kogus	90-130 g/m ²
Pealekandmine	Sega toode enne kasutamist ühtlaseks.
Kuivamisajad	+20 °C / 50% RH
- käsitlemiskuiv	1 tund
- virnastatav	2 tundi
- sundkuivatamine	+50 °C / 50% RH - käsitlemiskuiv: 20 min pärast jahtumist - virnastatav: 20 min pärast jahtumist
Kattesüsteem	TEKNOCOAT AQUA 2575-11 kasutatakse veepõhise krundi peal.
Töövahendite pesu	Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknosa tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknosa tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.