

# TEKNOCOAT AQUA 2575-12

## Veepõhine pinnavärv

Täispuidul, MDF- ja kiudplaatidel. Sobib kasutamiseks värvimisliinidel. Ainult sisekasutuseks.



Kiiresti kuivav. Väga head virnastamisomadused. Head tasandusomadused. Hea katvus.



## TEHNILISED ANDMED

<b>Sertifikaadid, heakskiidud ja klassifikatsioon</b>	M1 klassifikatsioon
<b>Tavaline kasutusvaldkond</b>	siseuksed, voodrilauad, tavalised, liistud, mööbel
<b>Pinnasoovitus</b>	laastplaat, MDF, okaspuit, puit, lehtpuit, HDF, masoniit
<b>Kuivainesisaldus</b>	ca 30 mahu-% ca 42 massi-%
<b>Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)</b>	ca 7 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
<b>Värvitoonid</b>	NCS S 0502-Y ja NCS S 0500-N.
<b>Läikeaste (60°)</b>	ca 25-40
<b>Lahusti</b>	Vesi.
<b>Tihedus</b>	ca 1,20 kg/l
<b>Säilitamine</b>	Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Säilivusaeg on etiketil.
<b>Pakendid</b>	Saadaval standardpakendites.

## KASUTUSJUHEND

<b>Pealekandmismeetod</b>	õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, õhupihustamine
<b>Soovitatav pealekandmise kogus</b>	90-130 g/m <sup>2</sup>
<b>Pealekandmine</b>	Sega toode enne kasutamist ühtlaseks.
<b>Kuivamisajad</b>	+20 °C / 50% RH
- käsitlemiskuiv	1 tund
- virnastatav	2 tundi
- sundkuivatamine	+50 °C / 50% RH - käsitlemiskuiv: 20 min pärast jahtumist - virnastatav: 20 min pärast jahtumist
<b>Kattesüsteem</b>	TEKNOCOAT AQUA 2575-12 kasutatakse veepõhise krundi peal.

**Töövahendite pesu**

Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

**TÖÖTERVISHOID****Ohutus- ja ettevaatusabinõud**

Vt. ohutuskaarti.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.