

# ТЕКНОСОАТ АQUA 2575-12

## Водорастворимое финишное покрытие

Для цельной древесины, МДФ и ДВП. Хорошо подходит для конвейерного нанесения. Подходит для линий быстрой обработки.



Короткое время высыхания. Хорошие показатели при штабелировании. Хорошие выравнивающие свойства. Хорошие заполняющие свойства.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Сертификаты, заключения и классификация</b>	M1 классификация
<b>Области применения</b>	Межкомнатные двери, Панели, Молдинги, Мебель
<b>Рекомендуемые поверхности</b>	ДСП, МДФ, Заболонь, Твердые породы древесины, Древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF), Мазонит
<b>Содержание нелетучих веществ</b>	Прим. 30 объемных % Прим. 42 весовых %
<b>Летучие органические соединения (ЛОС)</b>	Прим. 7 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
<b>Цвета</b>	NCS S 0502-Y и NCS S 0500-N.
<b>Глянец (60°)</b>	Прим. 25-40
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Плотность</b>	Прим. 1,20 кг/л
<b>Хранение</b>	Хранить при температуре до +30 °С, не допускать замерзания. Держите контейнеры плотно закрытыми после использования. Срок хранения указан на этикетке.
<b>Упаковочные размеры</b>	Материал доступен в стандартных упаковочных размерах.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Способ нанесения</b>	Безвоздушное распыление, Комбинированное распыление (Air-Mix), Пневмораспылитель (Воздушное распыление)
<b>Рекомендуемое количество нанесений</b>	90-130 г/м <sup>2</sup>

<b>Нанесение</b>	Перед использованием перемешать продукт до получения гомогенной консистенции.
<b>Время высыхания</b>	+20 °C / 50 % RH
<b>- сухая для обработки</b>	1 ч
<b>- для складирования</b>	2 ч
<b>- ускоренная сушка</b>	+50 °C / 50 % RH - сухая для обработки: 20 мин. после охлаждения - для складирования 20 мин. после охлаждения
<b>Обработка системы</b>	TEKNOCOAT AQUA 2575-12 может использоваться с водорастворимыми грунта
<b>Очистка</b>	Вода, TEKNOCLEAN 1949-00.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

**Безопасность и меры предосторожности** См. паспорт безопасности.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.