

# TEKNOCOAT AQUA 2575-12

## Vattenburen täckfärg

Vattenburen täckfärg för massivt trä, MDF och fiberplattor, Mycket lämplig för lineproduktion. Endast för inomhusbruk.

Mycket snabbtorkande. Mycket bra staplingsegenskaper. Bra utflytning. God fyllighet.



## TEKNISKA DATA

<b>Certifikat, godkännande och klassificeringar</b>	M1-klassificering
<b>Typiska användningsområden</b>	Innerdörrar, Paneler, Lister, Möbler
<b>Rekommenderade underlag</b>	Spånskiva, MDF, Mjuka träslag, Hårda träslag, HDF, Masonit
<b>Torrhalt</b>	Ca 30 volym-% Ca 42 vikt-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	Ca 7 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabriksstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
<b>Kulörer</b>	NCS S 0502-Y och NCS S 0500-N.
<b>Glans (60°)</b>	Ca 25-40
<b>Förtunning</b>	Vatten.
<b>Densitet</b>	Ca 1,20 kg/l
<b>Lagring</b>	Frostfritt, dock ej över +30°C. Tillslut behållaren ordentligt efter användning. Lagringsbeständigheten anges på etiketten.
<b>Förpackningsstorlek</b>	Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.

## BRUKSANVISNING

<b>Appliceringsmetod</b>	Högtryckssprutning, Luftassisterad högtryckssprutning, Konventionell sprutning
<b>Rekommenderad appliceringsmängd</b>	90-130 g/m <sup>2</sup>
<b>Applicering</b>	Produkten ska omröras till homogenitet innan användning.
<b>Torktid</b>	+20°C / 50 % RH
- hanterbar	1 h
- staplingsbar	2 h
- forcerad torkning	+50°C / 50 % RH - hanterbar: 20 min efter kylning - staplingsbar: 20 min efter kylning

<b>Färgsystem</b>	TEKNOCOAT AQUA 2575-12 används på vattenburna grundfärger.
<b>Rengöring</b>	Vatten, TEKNOCLEAN 1949-00.

## HÄLSA OCH SÄKERHET

**Säkerhets- och försiktighetsåtgärder** Se säkerhetsdatabladet.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.