

TEKNOCOAT AQUA 2575-13

Vannbasert topcoat

Vannbasert topcoat til massivt tre, MDF og trefiberplater. Svært godt egnet for linjepåføring. Kun for interiørbruk.



Meget hurtigtørkende. Meget gode stablingsegenskaper. Gode flytegenskaper. God fylde.



TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Interiør dører, Panel, standard, Listverk, Møbler
Anbefalt substrat	Sponplater, MDF, Tre, myke tresorter, Tre, harde tresorter, HDF, Masonite
Tørrstoff	Ca. 29-36 % etter volum Ca. 32-48 % etter vekt avhengig av mengden av pigmenter Base 1: ca. 48 % etter vekt, ca. 36 % etter volum Base 2: ca. 39 % etter vekt, ca. 32 % etter volum Base 3: ca. 32 % etter vekt, ca. 29 % etter volum
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 8 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Farger	Finnes/levert i flere farger og kan tones med TEKNOCOLOR i glans 30.
Blandingssystem	Teknocolor
Glans (60°)	Ca. 25-35
Tynner	Vann.
Densitet	Ca. 1,04-1,24 kg/l, avhengig av mengden av pigmenter Base 1: ca. 1,24 kg/l Base 2: ca. 1,12 kg/l Base 3: ca. 1,04 kg/l
Oppbevaring	Frostfritt, men ikke over +30 °C. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk. Lagringsbestandighet angis på etiketten.
Emballasje	Tilgjengelig i flere standard emballasjer.

BRUKSANVISNING

Påføringsmetode	Airless sprøyting (høytrykksprøyting), Konvensjonell sprøyting (lavtrykksprøyting), Lavtrykksprøyting
Anbefalt påføringsmengde	90-130 g/m ²
Påføring	For å sikre, at produktet er homogent må det omrøres grundig før bruk.
Tørketider	+20 °C / 50 % RH
- berøringstørr	1 time
- stabling	2 timer
- forsert tørking	+50 °C / 50 % RH - berøringstørr: 20 min. etter avkjøling - stabling: 20 min. etter avkjøling
Malingssystem	TEKNOCOAT AQUA 2575-13 brukes på vannbaserte primere.
Rengjøring	Vann, TEKNOCLEAN 1949-00.

SIKKERHETSDATA

Sikkerhets og forsiktighetsregler Se sikkerhetsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialsikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.