

TEKNOCOAT AQUA 2575-32

Vodou ředitelná horní vrstva

Vodou ředitelná horní vrstva. Na dřevěné panely a dřevovláknité desky.
Vhodné pro svislé nanášení. Velmi vhodné pro aplikaci na linkách povrchové úpravy. Pouze pro použití v interiéru.



Velmi rychle schnoucí. Velmi dobře stohovatelné. Dobré vyrovnávání. Dobré výplňové vlastnosti.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití	Vnitřní dveře, Panely, Vylisky, Nábytek
Doporučený podklad	Dřevotříška, MDF, Jehličnaté dřevo, Listnaté dřevo, HDF, Masonite,
Pevné látky	Cca 31-45 % hmotnosti, v závislosti na množství pigmentů Cca 29-33 % objemu, v závislosti na množství pigmentů Báze 1: Cca 45 % hmotnosti, cca 33 % objemu Báze 2: Cca 36 % hmotnosti, cca 30 % objemu Báze 3: Cca 31 % hmotnosti, cca 29 % objemu
Těkavé organické látky (VOC)	Cca 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list.
Odstíny	K dispozici v různých barvách, lze tónovat do lesku 25.
Tónovací systém	Teknocolor
Lesk (60°)	Cca 25
Ředidlo	Voda.
Hustota	Cca 1,03-1,21 kg/l, v závislosti na množství pigmentů. Báze 1: Cca 1,21 kg/l Báze 2: Cca 1,09 kg/l Báze 3: Cca 1,03 kg/l
Skladování	Chraňte před mrazem a uchovávejte při teplotě do +30 °C. Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou. Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Balení	K dispozici ve standardních velikostech balení.

NÁVOD K POUŽITÍ

Způsob aplikace	Vysokotlaké stříkání bez přídavného vzduchu, Vysokotlaké stříkání s přídavným vzduchem, Konvenční stříkání
Doporučené aplikované množství	90-130 g/m ²
Aplikace	Před použitím produkt důkladně a rovnoměrně rozmíchejte.
Doba schnutí	+20 °C / 50 % RH
- suché pro manipulaci	1 h
- suché pro stohování	2 h
- nucené schnutí	+50 °C / 50 % RH: -suché umožňující manipulaci: 20 min. po vychlazení -suché pro stohování: 20 min. po vychlazení Doba sušení je orientační a může se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotě, vlhkosti, cirkulaci vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy.
Nátěrový systém	TEKNOCOAT AQUA 2575-32 lze použít na vodou ředitelné základové vrstvy
Čištění	Voda, TEKNOCLEAN 1949-00.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření Viz bezpečnostní list.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podloženy laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.