

TEKNOCOAT AQUA 2575-32

Veepõhine pinnavärv

Veepõhine pinnavärv. Tööstuslik pinnakate voodrilauale ja kiud paatidele. Sobib vertikaalseks pihustamiseks. Sobib kasutamiseks värvimisliinidel. Ainult sisekasutuseks.



Kuivab väga kiiresti ja ei kleepu kokku virna ladumisel. Head tasandus- ja täitmisomadused.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	siseuksed, voodrilauad, tavalised, liistud, mööbel
Pinnasoovitus	laastplaat, MDF, okaspuit, puit, lehtpuit, HDF, masoniit,
Kuivainesisaldus	ca 31-45% kuivaine mass, dolenevalt pigmentide hulgast. ca 29-33% kuivaine maht, olenevalt pigmentide hulgast. Baas 1: ca 45% kuivaine mass, ca 33% kuivaine maht Baas 2: ca 36% kuivaine mass, ca 30% kuivaine maht Baas 3: ca 31% kuivaine mass, ca 29% kuivaine maht
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Värvitoonid	Saadaval erinevates värvides, toonitav läikega 25.
Toonimissüsteem	Teknocolour
Läikeaste (60°)	ca 25
Lahusti	Vesi.
Tihedus	ca 1,03-1,21 kg/l, olenevalt pigmentide hulgast. Baas 1: ca 1,21 kg/l Baas 2: ca 1,09 kg/l Baas 3: ca 1,03 kg/l
Säilitamine	Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Säilivusaeg on etiketil.
Pakendid	Saadaval standardpakendites.

KASUTUSJUHEND

Pealekandmismeetod	Õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, õhupihustamine
Soovitav pealekandmise kogus	90-130 g/m ²

Pealekandmine	Sega toode enne kasutamist ühtlaseks.
Kuivamisajad	+20 °C / 50% RH
- käsitlemiskuiv	1 tund
- virnastatav	2 tundi
- sundkuivatamine	+50 °C / 50% RH: -käsitlemiskuiv: 20 min. pärast jahtumist -virnastatav: 20 min. pärast jahtumist Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist, temperatuurist, niiskusest, ventilatsioonist ja pealiskihti.
Kattesüsteem	TEKNOCOAT AQUA 2575-32 võib kasutada veepõhise krundi peal.
Töövahendite pesu	Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates tööttingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.