

TEKNOCOAT AQUA 2575-32

Vesiohenteinen pintamaali

Vesiohenteinen pintamaali. Puupaneelit ja kuitulevyt sisätiloissa. Voidaan käyttää vesiohenteisten pohjamaalien kanssa. Soveltuu hyvin linjamaalaukseen. Vain sisäkäyttöön.



Tuote kuivuu hyvin nopeasti ja sillä on erittäin hyvät pinottavuusominaisuudet. Myös tasoittumis- ja täyttöominaisuudet ovat hyvät.



TEKNISET TIEDOT

Käyttökohteet	Sisäovet, Paneelit, Listat, Huonekalut
Alustasuositus	Lastulevy, MDF, Havupuu, Kovapuu, HDF, Masoniitti,
Kuiva-ainepitoisuus	N. 31 - 45 paino-%, riippuen sävystä. N. 29 - 33 tilavuus-%, riippuen sävystä. Perusmaali 1: n. 45 paino-%, n. 33 tilavuus-% Perusmaali 2: n. 36 paino-%, n. 30 tilavuus-% Perusmaali 3: n. 31 paino-%, n. 29 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	N. 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
Värisävyt	Saatavilla eri värisävyissä. Kiiltoaste 25 sävytettävissä.
Sävytysjärjestelmä	Teknocolour
Kiilto (60°)	N. 25
Ohenne	Vesi.
Tiheys	N. 1,03-1,21 kg/l, riippuen sävystä. Perusmaali 1: N. 1,21 kg/l Perusmaali 2: N. 1,09 kg/l Perusmaali 3: N. 1,03 kg/l
Varastointi	Jäätymiseltä suojattuna ja alle +30 °C:ssa. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Varastointikestävyyys ilmoitetaan etiketissä.
Pakkauskoot	Saatavana vakiopakkauskooina.

KÄYTTÖOHJEET

Levitysmenetelmä	Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus, Hajotusilmaruiskutus
Suosittelava levitysmäärä	90-130 g/m ²
Käsittely	Sekoita tuote homogeeniseksi ennen käyttöä.
Kuivumisaika	+20 °C / 50 % RH
- käsittelykuiva	1 h
- pinottavissa	2 h
- lämpökuivaus	+50 °C / 50 % RH: -käsittelykuiva: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen -pinottavissa: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen, kosteuden, ilmanvaihdon ja maalikerroksen paksuuden mukaan.
Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä	TEKNOCOAT AQUA 2575-32 voidaan käyttää vesiohenteisten pohjamaalien kanssa.
Välineiden pesu	Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TURVALLISUUS

Varotoimet Katso käyttöturvallisuustiedote.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.