

TEKNOCOAT AQUA 2575-32

Končni premaz na vodni osnovi

Končni premaz na vodni osnovi. Za lesene panele in vlaknene plošče.
Primeren za vertikalni nanos. Zelo primeren za linijsko uporabo. Samo za notranjo uporabo.



Zelo hitro se posuši in dobro prenaša zlaganje. Dobre izravnalne in polnilne lastnosti.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|--------------------------------------|--|
| Področje uporabe | notranja vrata, paneli, letve, pohištvo |
| Priporočena podlaga | iverne plošče, MDF, mehki les, trde lesne plošče, HDF, masonit, Fibreboard |
| Suha snov | cca. 31-45 utežno-%, odvisno od količine barvil. cca. 29-33 volumsko-%, odvisno od količine barvil. Osnova 1: cca. 45 utežno-%, cca. 33 volumsko-% Osnova 2: cca. 36 utežno-%, cca. 30 volumsko-% Osnova 3: cca. 31 utežno-%, cca. 29 volumsko-% |
| Hlapne organske spojine (HOS) | cca. 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Navedena HOS vrednost je povprečna vrednost za tovarniško proizvedene produkte, zato se med posameznimi produkti iz tega tehničnega lista lahko razlikuje. |
| Barva | Na voljo v različnih barvah, lahko tonirana v sijaj 25. |
| Sistem tintanja | Teknocolor |
| Sijaj (60°) | cca. 25 |
| Razredčilo | Voda. |
| Gostota | cca. 1,03-1,21 kg/l, odvisno od količine barvil. Osnova 1: cca. 1,21 kg/l Osnova 2: cca. 1,09 kg/l Osnova 3: cca. 1,03 kg/l |
| Shranjevanje | Zaščititi pred zmrzaljo in ne izpostavljati več kot +30 °C. Po uporabi tesno zaprite embalažo. Stabilnost shranjevanja je prikazana na etiketi. |
| Velikost embalaže | Na voljo v standardnih pakiranjih. |

NAVODILA ZA UPORABO

| | |
|-------------------------|---|
| Metode nanašanja | Airless brizganje, Airmix brizganje, Konvencionalno brizganje |
|-------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Priporočena količina nanosa | 90-130 g/m ² |
| Nanos | Pred uporabo izdelek premešajte. |
| Čas sušenja | +20 °C / 50 % RH |
| - suh na dotik | 1 ura |
| - suh za zlaganje | 2 ur |
| - prisiljeno sušenje | +50 °C / 50 % RH: -suh na dotik: 20 min. po hlajenju -suh za zlaganje: 20 min. po hlajenju Navedeni časi so smernice in se lahko razlikujejo glede na temperaturo, vlažnost, prezračevanje in debeline nanosa. |
| Sistem zaščite | TEKNOCOAT AQUA 2575-32 lahko nanašate na temeljne premaze na vodni osnovi. |
| Čiščenje | Voda, TEKNOCLEAN 1949-00. |

ZDRAVJE IN ZAŠČITA

Varnostni in previdnostni ukrepi Glej varnostni list.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od Teknosa. Ta proizvod je namenjen samo za profesionalno uporabo. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanja za pravilno uporabo izdelka glede na tehnične in delovne varnostne vidike. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu, so izključna last Teknos Group ali njegovih povezanih družb.