

# TEKNOCOAT AQUA 2575-33

## Vesiohenteinen pintamaali

Vesiohenteinen pintamaali. Puupaneelit ja kuitulevyt sisätiloissa. Voidaan käyttää vesiohenteisten pohjamaalien kanssa. Soveltuu hyvin linjamaalaukseen. Vain sisäkäyttöön.



Tuote kuivuu hyvin nopeasti ja sillä on erittäin hyvät pinottavuusominaisuudet. Myös tasoittumis- ja täyttöominaisuudet ovat hyvät.



## TEKNISET TIEDOT

<b>Käyttökohteet</b>	Sisäovet, Paneelit, Listat, Huonekalut
<b>Alustasuositus</b>	Lastulevy, MDF, Havupuu, Kovapuu, HDF, Masoniitti,
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 34 tilavuus-% N. 46 paino-%
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	N. 7 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
<b>Värisävyt</b>	NCS S 0502-Y.
<b>Kiilto (60°)</b>	N. 30
<b>Ohenne</b>	Vesi.
<b>Tiheys</b>	N. 1,22 kg/l
<b>Varastointi</b>	Jäätymiseltä suojattuna ja alle +30 °C:ssa. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä.
<b>Pakkauskoot</b>	Saatavana vakiopakkauskokoina.

## KÄYTTÖOHJEET

<b>Levitysmenetelmä</b>	Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus, Hajotusilmaruiskutus
<b>Suosittelava levitysmäärä</b>	90-130 g/m <sup>2</sup>
<b>Käsittely</b>	Sekoita tuote homogeeniseksi ennen käyttöä.

<b>Kuivumisaika</b>	+20 °C / 50 % RH
<b>- käsittelykuiva</b>	1 h
<b>- pinottavissa</b>	2 h
<b>- lämpökuivaus</b>	+50 °C / 50 % RH: -käsittelykuiva: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen -pinottavissa: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen, kosteuden, ilmanvaihdon ja maalikerroksen paksuuden mukaan.
<b>Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä</b>	TEKNOCOAT AQUA 2575-33 voidaan käyttää vesiohenteisten pohjamaalien kanssa.
<b>Välineiden pesu</b>	Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

## TURVALLISUUS

**Varotoimet** Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotesteihin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavamerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.