

TEKNOCOAT AQUA 2580-21

Vodou ředitelná horní vrstva

Vodou ředitelná horní vrstva na dveře, masivního dřeva, MDF a dřevovláknité desky ošetřené základovou vrstvou. Velmi vhodné pro rychlé linie. Pouze pro použití v interiéru.

Velmi rychle schnoucí. Velmi dobrá stohovatelnost. Dobrý rozliv. Dobré výplňové vlastnosti a tvrdý povrch.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití	Vnitřní dveře, Panely, Vylisky, Nábytek
Doporučený podklad	Dřevotříska, MDF, Jehličnaté dřevo, Listnaté dřevo, HDF, Masonite
Pevné látky	Cca 37-49 % hmotnosti, v závislosti na množství pigmentů Cca 34-36 % objemová, v závislosti na množství pigmentů Báze 1: Cca 49 % hmotnosti, cca 36 % objemová Báze 3: Cca 37 % hmotnosti, cca 35 % objemová
Těkavé organické látky (VOC)	Cca 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list.
Odstíny	Podle dohody.
Tónovací systém	Teknocolor
Lesk (60°)	Cca 10-20
Ředidlo	Voda.
Hustota	Cca 1,04-1,23 kg/l v závislosti na množství pigmentů Báze 1: Cca 1,23 kg/l Báze 3: Cca 1,04 kg/l
Skladování	Chraňte před mrazem a uchovávejte při teplotě do +30 °C. Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou. Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Balení	K dispozici ve standardních velikostech balení.

NÁVOD K POUŽITÍ

Způsob aplikace	Konvenční stříkání, Vysokotlaké stříkání bez přídavného vzduchu, Vysokotlaké stříkání s přídavným vzduchem
Doporučené aplikované množství	Cca 90-130 g/m ²

Aplikace	Před použitím produkt důkladně a rovnoměrně rozmíchejte.
Doba schnutí	+20 °C / 50 % RH
- suché pro manipulaci	1 h
- suché pro stohování	2 h
- nucené schnutí	+50 °C / 50 % RH: - suché umožňující manipulaci: 15 min. po vychlazení - suché pro stohování: 15 min. po vychlazení
Nátěrový systém	TEKNOCOAT AQUA 2580-21 lze použít na vodou ředitelné základové vrstvy.
Čištění	Voda, TEKNOCLEAN 1949-00.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Bezpečnostní a preventivní opatření Viz bezpečnostní list.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podloženy laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.