

TEKNOCOAT AQUA 2580-21

Veepõhine pinnavärv

Veepõhine pinnavärv. Krunditud täispuidust, MDF ja kiudplaadist ustele. Sobib väga hästi kiirete liinirakenduste jaoks. Ainult sisekasutuseks.



Kiiresti kuivav. Väga head virnastamisomadused. Head tasandusomadused. Head täiteomadused ja kõva pind.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	sisepõrandad, voodrilauad, tavalised, liistud, mööbel
Pinnasoovitus	laastplaat, MDF, okaspuit, puit, lehtpuit, HDF, masoniit
Kuivainesisaldus	Ca 37-49 massi-% olenevalt pigmentide hulgast Ca 34-36 mahu-% olenevalt pigmentide hulgast Baas 1: ca 49 massi-%, ca 36 mahu-% Baas 3: ca 37 massi-%, ca 35 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Värvitoonid	Kokkuleppel.
Toonimissüsteem	Teknocolor
Läikeaste (60°)	Ca 10-20
Lahusti	Vesi.
Tihedus	Ca 1,04-1,23 kg/l olenevalt pigmentide hulgast Baas 1: ca. 1,23 kg/l Baas 3: ca. 1,04 kg/l
Säilitamine	Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Säilivusaeg on etiketil.
Pakendid	Saadaval standardpakendites.

KASUTUSJUHEND

Pealekandmismeetod	õhupihustamine, Õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine
Soovitatav pealekandmise kogus	Ca 90-130 g/m ²
Pealekandmine	Sega toode enne kasutamist ühtlaseks.

Kuivamisajad	+20 °C / 50% RH
- käsitlemiskuiv	1 tund
- virnastatav	2 tundi
- sundkuivatamine	+50 °C / 50% RH: - tkäsitlemiskuiv: 15 min pärast jahtumist - virnastatav: 15 min pärast jahtumist
Kattesüsteem	TEKNOCOAT AQUA 2580-21 sobib veepõhistele kruntvärvidele kandmiseks
Töövahendite pesu	Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TÖÖTERVISHOID

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Grupi või selle sidusettevõtete ainuomand.