

TEKNOCOAT AQUA 2580-21

Wodorozcieńczalna powłoka nawierzchniowa

Wodorozcieńczalna powłoka nawierzchniowa do drzwi, litego drewna, MDF i płyt wiórowych pomalowanych podkładem. Dobrze przystosowane do nakładania powłok na szybkich liniach produkcyjnych. Wyłącznie do zastosowań wewnątrz.



Bardzo szybkie schnięcie. Bardzo dobra odporność na układaniem stopy. Dobra rozlewność. Dobre właściwości wypełniające i twarda powłoka.



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Drzwi wewnętrzne, Panele, Listwy, Meble
Zalecane podłoże	Płyty wiórowe, MDF, Drewno miękkie, Drewno twarde, HDF, Masonit
Zawartość części stałych	Okolo 37-49% wagowo zależnie od ilości pigmentów Okolo 34-36% objętościowych zależnie od ilości pigmentów Baza 1: Okolo 49% wagowo, okolo 36% objętościowych Baza 3: Okolo 37% wagowo, okolo 35% objętościowych
Lotne związki organiczne (LZO)	Okolo 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Kolory	Według uzgodnienia.
System barwienia	Teknocolor
Połysk (60°)	Okolo 10-20
Rozcieńczalnik	Woda.
Gęstość	Okolo 1,04-1,23 kg/l zależnie od ilości pigmentów Baza 1: okolo 1,23 kg/l Baza 3: okolo 1,04 kg/l
Przechowywanie	Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż +30 °C. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Okres trwałości podany na etykiecie.
Wielkości opakowań	Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Metoda nanoszenia	Natrysk konwencjonalny, Natrysk bezpowietrzny, Natrysk ze wspomaganie powietrzny
Zalecana ilość do nałożenia	Okolo 90-130 g/m ²
Nanoszenie	Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać do uzyskania jednorodności.
Czasy schnięcia	+20 °C / 50% RH
- suchość do przemieszczania	1 godzina
- do składowania	2 godziny
- suszenie wymuszone	+50 °C / 50% RH: - suchość do przemieszczania: 15 min. po schłodzeniu - do składowania: 15 min. po schłodzeniu
System powłok	TEKNOCOAT AQUA 2580-21 może być stosowany na podkładach na bazie wody.
Czyszczenie	Woda, TEKNOCLEAN 1949-00.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.