

TEKNOCOAT AQUA 2580-22

Vandfortyndbar topcoat

Vandfortyndbar topcoat til døre, massivt træ, MDF og grundede fiberplader.
Velegnet til hurtige lakeringslinjer. Kun til indendørs anvendelse.



Meget hurtigtørrende. Meget gode stablingsegenskaber. Gode flydeegenskaber. God fylde og hård overflade.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Invendige døre, Paneler, Lister, Møbler
Anbefalet substrat	Spånplader, MDF, Nåletræ, Hårdtræ, HDF, Masonit
Tørstof	Ca. 34-48 vægt-% afhængig af mængden af pigmenter Ca. 32-37 volumen-% afhængig af mængden af pigmenter Base 1: ca. 48 vægt-%, ca. 36 volumen-% Base 3: ca. 34 vægt-%, ca. 32 volumen-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 7 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Farver	Efter aftale.
Tonesystem	Teknocolor
Glans (60°)	Ca. 20-30
Fortynder	Vand.
Vægtfylde	Ca. 1,03-1,23 kg/l afhængig af mængden af pigmenter Base 1: ca. 1,23 kg/l Base 3: ca. 1,03 kg/l
Opbevaring	Frostfrit og ikke over +30 °C. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten.
Emballagestørrelse	Fås i en række standard emballage størrelser.

BRUGSANVISNING

Påføringsmetode	Konventionel sprøjtning, Airless sprøjtning, Luftassisteret airless sprøjtning
Anbefalet påføringsmængde	Ca. 90-130 g/m ²
Påføring	For at sikre, at produktet er homogent skal det omrøres grundigt inden anvendelse.

Tørretid	+20 °C / 50 % RH
- håndteringstør	1 t
- stabelbar	2 t
- forceret tørring	+50 °C / 50 % RH: - håndteringstør: 15 min. efter afkøling - stabelbar: 15 min. efter afkøling
Overfladebehandlingssystem	TEKNOCOAT AQUA 2580-22 kan anvendes på vandfortyndbare grundere.
Rengøring	Vand, TEKNOCLEAN 1949-00.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger	Se sikkerhedsdatablad.
---	------------------------

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.