

# TEKNOCOAT AQUA 2580-22

## Vesiohenteinen pintamaali

Vesiohenteinen pintamaali oville, pohjamaalatuille puulle, MDF ja kuitulevyille. Soveltuu erinomaisesti nopeaan linjamaalaukseen. Vain sisäkäyttöön.



Tuote kuivuu hyvin nopeasti. Erittäin hyvät pinottavuusominaisuudet. Hyvät tasoittumisominaisuudet. Myös tasoittumis- ja täyttööminäisyydet ovat hyvät. Muodostaa kovan pinnan.



## TEKNISET TIEDOT

<b>Käyttökohteet</b>	Sisäövet, Paneelit, Listat, Huonekalut
<b>Alustasuositus</b>	Lastulevy, MDF, Havupuu, Kovapuu, HDF, Masoniitti
<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	N. 34-48 paino-% riippuen pigmenttimäärästä N. 32-37 tilavuus-% riippuen pigmenttimäärästä  Perusmaali 1: n. 48 paino-%, n. 36 tilavuus-% Perusmaali 3: n. 34 paino-%, n. 32 tilavuus-%
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	N. 7 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.
<b>Värisävyt</b>	Sopimuksen mukaan.
<b>Sävytysjärjestelmä</b>	Teknocolor
<b>Kiilto (60°)</b>	N. 20 - 30
<b>Ohenne</b>	Vesi.
<b>Tiheys</b>	N. 1,03 - 1,23 kg/l riippuen pigmenttimäärästä  Perusmaali 1: n. 1,23 kg/l Perusmaali 3: n. 1,03 kg/l
<b>Varastointi</b>	Jäätymiseltä suojattuna ja alle +30 °C:ssa. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti käytön jälkeen. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä.
<b>Pakkauskoot</b>	Saatavana vakiopakkauskokoina.

## KÄYTTÖOHJEET

<b>Levitysmenetelmä</b>	Hajotusilmaruiskutus, Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen korkeapaineruiskutus
<b>Suosittelava levitysmäärä</b>	N. 90 - 130 g/m <sup>2</sup>

<b>Käsittely</b>	Sekoita tuote homogeeniseksi ennen käyttöä.
<b>Kuivumisaika</b>	+20 °C / 50 % RH
<b>- käsittelykuiva</b>	1 h
<b>- pinottavissa</b>	2 h
<b>- lämpökuivaus</b>	+50 °C / 50 % RH: - käsittelykuiva: 15 minuuttia jäähtymisen jälkeen - pinottavissa: 15 minuuttia jäähtymisen jälkeen
<b>Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä</b>	TEKNOCOAT AQUA 2580-22 voidaan käyttää vesiohenteisten pohjamaalien kanssa.
<b>Välineiden pesu</b>	Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

## TURVALLISUUS

**Varotoimet** Katso käyttöturvallisuustiedote.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriotestaukseen ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknosin toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknosin uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme osoitteessa [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.