

TEKNOSOAT AQUA 2580-22

Водорозчинний лак

Водорозчинний лак для поверхневої обробки дверей, твердої деревини, МДФ та ДВП, покритих ґрунтовкою. Дуже добре підходить для швидкого нанесення. Тільки для внутрішнього використання.



Дуже швидко сохне. Відмінні властивості нанесення кількох шарів. Рівномірне розтікання по поверхні. Відмінно заповнює нерівності та забезпечує тверде покриття.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'єкти для нанесення	Міжкімнатні двері, Панелі, Молдинги, Меблі
Рекомендована поверхня	Деревинностружкова плита (ДСП), МДФ, Деревина м'яких порід, Тверді породи деревини, Деревноволокниста плита високої щільності (HDF), Мазоніт
Сухий залишок	Прибл. 34-48 % за масою, залежно від кількості пігментів Прибл. 32-37 % за об'ємом, залежно від кількості пігментів База 1: Прибл. 48 % за масою, прибл. 36 % за об'ємом База 3: Прибл. 34 % за масою, прибл. 32 % за об'ємом
Леткі органічні сполуки (VOC)	Прибл. 7 г/л (Директива 2010/75/EU) Надане значення VOC є середнім значенням для продукції заводського виробництва, і, отже, воно може відрізнятися між окремими продуктами, на які поширюється дана Технічна специфікація.
Кольори	За домовленістю.
Система тонування	Teknocolor
Блиск (60°)	Прибл. 20-30
Розчинник	Вода.
Густина	Прибл. 1,03-1,23 кг/л залежно від кількості пігментів База 1: прибл. 1,23 кг/л База 3: прибл. 1,03 кг/л
Зберігання	Зберігати при температурі +30 °C, не допускати замерзання. Після використання тримайте ємності щільно закритими. Стійкість при зберіганні вказана на етикетці.

Пакування Доступні в різних стандартних розмірах упаковки.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Метод нанесення	Традиційне розпилення, Безповітряне розпилення, Комбіноване безповітряне розпилення
Рекомендована кількість для нанесення	Прибл. 90-130 г/м².
Нанесення	Перед застосуванням перемішати до однорідної маси.
Час висихання	+20 °C / 50 % RH
- суха до обробки	1 г
- придатна до штабелювання	2 г
- примусова сушка	+50°C / 50% RH: - суха до обробки: 15 хв. після охолодження - придатна до штабелювання: 15 хв. after cooling
Система покриття	TEKNOCOAT AQUA 2580-22 можна наносити на водорозчинні ґрунтовки.
Очищувач	Вода, TEKNOCLEAN 1949-00.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи Див. «Паспорт безпеки».

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Цей продукт призначений виключно для професійного використання. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.