

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-10

Gruntas vandens pagrindu

Pigmentinis gruntas vandens pagrindu. Medienos ir medžio plaušo plokštėms. Tinka naudoti konvejeriniu būdu. Tik vidaus darbams.

Geros užpildymo savybės. Geras išlyginimas. Geros šlifavimo savybės. Greitas džiūvimas.



TECHNINIAI DUOMENYS

Taikymo sritys	Baldai, Virtuvė, Vidaus durys, Lubos, Standartinės plokštės, Grindjuostės
Rekomenduojamas paviršius	Medžio drožlių plokštės, MDF, Spygliuočių mediena, Kietmedžio mediena, HDF, ,
Kietųjų dalelių kiekis	Apytikriai 36 pagal tūrį % Apytikriai 54 pagal svorį %
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	Apytikriai 65 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
Spalvų gama	Balta.
Tankis	Apytikriai 1,37 kg/l
Sandėliavimas	Saugoti nuo šalčio, tačiau nelaikyti aukštesnėje kaip +30 °C. Laikykite indą sandariai uždarytą. Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės.
Pakuotės dydis	Yra įvairių standartinių pakuočių dydžių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paviršiaus paruošimas	Paviršių reikia gerai nušlifuoti, kad sumažinti medienos pluošto kiekį. Rekomenduojamas šlifavimas.
Dengimo būdas	Beoris purškimas, Beoris maišant su oru mišiniu, Įprastinis purškimas
Dengimas	Prieš naudodami produktą išmaišykite.
Džiūvimo trukmė	+20 °C / 50% RH
- nelimpa liečiant	1 h
- tinka šlifuoti	2 h
- priverstinis džiovinimas	+50 °C / 50% RH: - nelimpa liečiant: 20 min po aušinimo - tinka šlifuoti: 20 min po aušinimo
Dažymo sistema	TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-10 paprastai tepamas dviem sluoksniais. Geriausi rezultatai pasiekiami džiovinant priverstinai. Papildomas sluoksnis medžiagų vandens pagrindu.
Valymas	Vanduo, TEKNOCLEAN 1949-00.

SVEIKATA IR SAUGA

Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimui būdams, esant faktinėms naudojimui sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com. Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.