

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-10

Водоразбавляемый грунт

Пигментированный водоразбавляемый грунт. Для деревянных панелей и ДВП. Хорошо подходит для конвейерного нанесения. Предназначен для использования только в помещении.

Хорошие заполняющие свойства. Хорошо поддается шлифовке. Обладает хорошими выравнивающими свойствами. Быстро сохнет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Мебель, Кухни, Межкомнатные двери, Потолки, Панели, Молдинги
Рекомендуемые поверхности	ДСП, МДФ, Заболонь, Твердые породы древесины, Древесноволокнистая плита высокой плотности (HDF), Мазонит,
Содержание нелетучих веществ	Прим. 36 объемных % Прим. 54 весовых %
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 65 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
Цвета	Белый.
Плотность	прим. 1,37 кг/л
Хранение	Хранить при температуре до +30 °С, не допускать замерзания. Хранить в герметично закрытой емкости. Срок хранения указан на этикетке.
Упаковочные размеры	Материал доступен в стандартных упаковочных размерах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть отшлифована, чтобы до минимума сократить подъем волокон древесины. Рекомендуется шлифовка шкуркой.
Способ нанесения	Безвоздушное распыление, Комбинированное распыление (Air-Mix), Пневмораспылитель (Воздушное распыление)

Нанесение	Перед использованием перемешать продукт до получения гомогенной консистенции.
Время высыхания	+20 °C / 50 % RH
- сухая для обработки	1 ч
- для шлифования	2 ч
- ускоренная сушка	+50 °C / 50 % RH: - сухая для обработки: 20 мин. после охлаждения - для шлифования: 20 мин. после охлаждения
Обработка системы	Как правило, грунт TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-10 наносится двумя слоями. Наилучший результат можно получить при использовании принудительной сушки. Применяется водорастворимое финишное покрытие.
Очистка	Вода, TEKNOCLEAN 1949-00.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.