

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-10

Vattenburen grundfärg

Vattenburen pigmenterad grundfärg. För massivt trä och fiberplattor.
Lämplig för lineproduktion. Endast för inomhusbruk.

God fyllighet. Bra utflytning. Lättslipad. Snabbtorkande.



TEKNISKA DATA

Typiska användningsområden	Möbler, Kök , Innerdörrar, Innertak, Paneler, Lister
Rekommenderade underlag	Spånskiva, MDF, Mjuka träslag, Hårda träslag, HDF, Masonit, Fiberplattor
Torrhalt	Ca 36 volym-% Ca 54 vikt-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Ca 65 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Det angivna VOC-värdet är genomsnittsvärdet för fabrikstillverkade produkter, och det kan därför förekomma skillnader mellan enskilda produkter som omfattas av detta tekniska datablad.
Kulörer	Vit.
Densitet	Ca 1,37 kg/l
Lagring	Frostfritt, dock ej över +30°C. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lagringsbeständigheten anges på etiketten.
Förpackningsstorlek	Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan ska vara välputsad för att minimera fiberresning. Slipning rekommenderas.
Appliceringsmetod	Högtryckssprutning, Luftassisterad högtryckssprutning, Konventionell sprutning
Applicering	Produkten ska omröras till homogenitet innan användning.
Torktid	+20°C / 50 % RH
- hanterbar	1 h
- slipbar	2 h
- forcerad torkning	+50°C / 50 % RH: - hanterbar: 20 min efter kylning - slipbar: 20 min efter kylning
Färgsystem	TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-10 appliceras vanligtvis i två skikt. Bäst resultat uppnås vid forcertork. Övermålas med vattenburen täckfärg.
Rengöring	Vatten, TEKNOCLEAN 1949-00.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerhets- och försiktighetsåtgärder

Se säkerhetsdatabladet.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovanstående information är normgivande och baseras på laborietester och praktiska experiment. Informationen är inte bindande och vi åtar oss inget ansvar för resultat som erhålls under arbetsförhållanden som ligger utanför vår kontroll. Följaktligen är det köparens eller användarens ansvar att testa om vår produkt är avsedd för ändamålet och appliceringsmetoden vid det faktiska användningstillfället. Vårt ansvar omfattar endast skador som direkt orsakas av den produkt som levereras av Teknos. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. Den senaste versionen av Teknos datablad och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.teknos.com. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom för Teknos Group och dess tillhörande bolag.