

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-50

Vandbaseret grundingsprodukt

Vandbaseret pigmenteret og klar grundingsprodukt. Til træpaneler og træfiberplader. Egnede til linjepåføring. Kun til indendørs anvendelse.

God fylde. Gode flydeegenskaber. Hurtigtørrende. Gode slibeegenskaber.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Møbler, Køkken, Invendige døre, Loft, Paneler, Lister
Anbefalet substrat	Spånplader, MDF, Nåletræ, Hårdtræ, HDF, Masonit, Træfiberplade
Tørstof	Ca. 52-55 vægt-% Ca. 37 volumen-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 67 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Farver	Hvid og klar.
Fortynder	Vand.
Vægtfylde	Ca. 1,32-1,37 kg/l
Opbevaring	Frostfrit og ikke over +30 °C. Ved brudt emballage skal beholderen lukkes tæt efter anvendelse. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten.
Emballagestørrelse	Fås i en række standard emballage størrelser.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladen bør være velpudset for at formindske fiberrejsning. Slibning anbefales.
Påføringsmetode	Airless sprøjtning, Luftassisteret airless sprøjtning, Konventionel sprøjtning
Påføring	For at sikre, at produktet er homogent skal det omrøres grundigt inden anvendelse.
Tørretid	+20 °C / 50 % RH
- håndteringstør	1 t
- slibetør	2 t
- forceret tørring	+50 °C / 50 % RH: - håndteringstør: 20 min. efter afkøling - slibetør: 20 min. efter afkøling

Overfladebehandlingssystem	TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-50 påføres normalt i 2 lag. Det bedste resultat opnås med forceret tørring. Overmales med vandbaserede topcoats.
Rengøring	Vand, TEKNOCLEAN 1949-00.

SIKKERHEDSDATA

Sikkerheds- og forebyggende foranstaltninger	Se sikkerhedsdatablad.
---	------------------------

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.