

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-50

Veepõhine kruntvärv

Veepõhine toonitud ja värvitu krunt. Puitpaneelide ja kiudplaatide jaoks. Sobib kasutamiseks värvimisliinidel. Ainult sisekasutuseks.

Hea katvus. Head tasandusomadused. Kiiresti kuivav. Head lihvimisomadused.



TEHNILISED ANDMED

Tavaline kasutusvaldkond	mööbel, köök, siseuksed, lagi, voodrilauad, tavalised, liistud
Pinnasoovitus	laastplaat, MDF, okaspuit, puit, lehtpuit, HDF, masoniit,
Kuivainesisaldus	Ca 52-55 massi% Ca 37 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)	ca 67 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Esitatud LOÜ väärtus on tehastoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.
Värvitoonid	Valge ja värvitu.
Lahusti	Vesi.
Tihedus	Ca 1,32-1,37 kg/l
Säilitamine	Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Anum tuleb pärast kasutamist tihedalt sulgeda. Säilivusaeg on etiketil.
Pakendid	Saadaval standardpakendites.

KASUTUSJUHEND

Pinna eeltöötlus	Pind peab olema hästi tasandatud, et vähendada ülestõusvaid puidukiude. Soovitatakse lihvida.
Pealekandmismeetod	õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, õhupihustamine
Pealekandmine	Sega toode enne kasutamist ühtlaseks.
Kuivamisajad	+20 °C / 50% RH
- käsitlemiskuiv	1 tund
- kuiv lihvimiseks	2 tundi
- sundkuivatamine	+50 °C / 50% RH: - käsitlemiskuiv: 20 min. pärast jahtumist - kuiv lihvimiseks: 20 min. pärast jahtumist
Kattesüsteem	TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-50 kantakse tavaliselt pinnale kahe kihina. Parimad tulemused saavutatakse kuivatades. Katmine veepõhiste pinnavärvidega.

Töövahendite pesu

Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

TÖÖTERVISHOID**Ohutus- ja ettevaatusabinõud**

Vt. ohutuskaarti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.