

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-80

Wodorozcieńczalny podkład

Wodorozcieńczalny czarny podkład. Do paneli drewnianych i płyt pilśniowych Odpowiedni do zastosowań liniowych. Wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.

Dobre właściwości wypełniające. Dobra rozlewność. Szybkie schnięcie.



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Meble, Kuchnie, Drzwi wewnętrzne, Sufity, Panele, Listwy
Zalecane podłoże	Płyty wiórowe, MDF, Drewno miękkie, Drewno twarde, HDF, Masonit, Płyt pilśniowych
Zawartość części stałych	Okolo 38 % objętościowych Okolo 54 % wagowo
Lotne związki organiczne (LZO)	Okolo 61 g/l (DYREKTYWA 2010/75/UE) Podana zawartość LZO jest średnią wartością dla produktów otrzymanych fabrycznie, w związku z czym będzie ulegać zróżnicowaniu pomiędzy poszczególnymi produktami objętymi niniejszą Kartą Danych Technicznych.
Kolory	Czarny.
Rozcieńczalnik	Woda.
Gęstość	Ok. 1,35 kg/l
Przechowywanie	Chronić przed mrozem i nie wystawiać na temperaturę wyższą niż +30 °C. Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Okres trwałości podany na etykiecie.
Wielkości opakowań	Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Powierzchnię należy odpowiednio przygotować, aby zminimalizować podnoszenie włókien. Zalecane jest szlifowanie.
Nanoszenie	Przed użyciem produkt należy starannie wymieszać do uzyskania jednorodności.
Czasy schnięcia	+20 °C / 50% RH
- suchość do przemieszczania	1 godzina
- odpowiednie do szlifowania	2 godziny
- suszenie wymuszone	+50 °C / 50% RH: - suchość do przemieszczania: 20 min. po schłodzeniu - odpowiednie do szlifowania: 20 min. po schłodzeniu

System powłok

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-80 jest zwykle natryskiwany w dwóch warstwach. Najlepszy wynik przy zastosowaniu wymuszonego suszenia. Ostatnia warstwa z wodorozcieńczalnymi powłokami nawierzchniowymi.

Czyszczenie

Woda, TEKNOCLEAN 1949-00.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności

Patrz Karta Charakterystyki.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com. Wszystkie znaki towarowe przywołane w tym dokumencie są wyłączną własnością Teknos Group lub jej spółek powiązanych.