

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-00

Vannbasert grunning

Vannbasert, pigmentert grunning for å minimere misfarging på grunn av kvist. Til furu trepaneler. Kun for interiørbruk.

Lav pH.



TEKNISKE DATA

Typiske bruksformål	Møbler, Interiør dører, Tak, Panel, standard, Listverk
Anbefalt substrat	Tre, myke tresorter
Tørrstoff	Ca. 37 % etter volum Ca. 51 % etter vekt
Flyktige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 4 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Farger	NCS S 0502-Y. NCS S 2502-Y.
Tynner	Vann.
Densitet	Ca. 1,28-1,30 kg/l kg/l
Oppbevaring	Frostfritt, men ikke over +30 °C. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk. Lagringsbestandighet angis på etiketten.
Emballasje	Tilgjengelig i flere standard emballasjer.

BRUKSANVISNING

Påføringsmetode	Lavtrykkssprøyting, Airless sprøyting (høytrykkssprøyting), Konvensjonell sprøyting (lavtrykkssprøyting)
Påføring	For å sikre, at produktet er homogent må det omrøres grundig før bruk.
Påføringsforhold	TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-00 påføres vanligvis i 1 lag, ca. 90-150 g/m ² . Påføring av to tynne lag gir en bedre beskyttelse mot misfarging på grunn av kvist enn påføring av ett tykt lag. Lett sliping anbefales.
Tørketider	+20 °C / 50 % RH
- berøringstørr	2 t
- forsert tørking	+50 °C / 50 % RH -berøringstørr: 29 min. etter afkjøling
Malingssystem	Overmales med vannbasert topcoats.

Rengjøring

Vann.

Lav pH. Meget viktig med grundig rengjøring av utstyret før og etter bruk.

SIKKERHETSDATA**Sikkerhets og forsiktighetsregler**

Se sikkerhetsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informasjonen over er normativ og er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Informasjonen er ikke bindende og vi påtar oss intet ansvar for resultatene som oppnås under arbeidsforhold som er utenfor vår kontroll, og følgelig er ikke kjøperen eller brukeren fritatt for plikten til å undersøke egnetheten av våre produkter med tanke på spesifikke formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforholdene. Vårt erstatningsansvar dekker bare skade forårsaket direkte av mangler ved produktene som leveres av Teknos. Dette produktet er kun beregnet for profesjonell bruk. Dette innebærer at brukeren har tilstrekkelig kunnskap for å bruke produktet riktig med hensyn til tekniske og arbeidsmessige sikkerhetsaspekter. De siste versjonene av Teknos Tekniske datablader og Materialisikkerhetsblader er tilgjengelige fra vår hjemmeside www.teknos.com. Alle varemerker som vises på dette dokumentet er den eksklusive eiendommen til Teknos konsernet eller dets tilknyttede selskaper.