

# TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-50

## Gruntas vandens pagrindu

Vandens pagrindo gruntas medienai, mažinantis spalvos pokyčius šakotose vietose. Eglės ir pušies medienos plokštėms. Tik vidaus darbams.

Žemas pH.



## TECHNINIAI DUOMENYS

|                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taikymo sritys                     | Baldai, Vidaus durys, Lubos, Standartinės plokštės, Grindjuostės                                                                                                                                       |
| Rekomenduojamas paviršius          | Spygliuočių mediena                                                                                                                                                                                    |
| Kietųjų dalelių kiekis             | Apytikriai 35 pagal tūrį %<br>Apytikriai 48 pagal svorį %                                                                                                                                              |
| Lakieji organiniai junginiai (LOJ) | Apytikriai 52 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)<br>Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis. |
| Skiediklis                         | Vanduo.                                                                                                                                                                                                |
| Tankis                             | cca. 1,23 kg/l                                                                                                                                                                                         |
| Sandėliavimas                      | Saugoti nuo šalčio, tačiau nelaikyti aukštesnėje kaip +30 °C. Po naudojimo sandariai uždarykite talpas. Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės.                                                     |
| Pakuotės dydis                     | Yra įvairių standartinių pakuočių dydžių.                                                                                                                                                              |

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

|                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dengimo būdas                  | Beoris purškimas, Beoris maišant su oru mišiniu, Įprastinis purškimas                                                                                                                                                                      |
| Rekomenduojamas naudoti kiekis | cca. 90-180 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                               |
| Dengimas                       | Prieš naudodami produktą išmaišykite.                                                                                                                                                                                                      |
| Dengimo sąlygos                | Geriausias mazgų blukimo pasiekiamas atsparumas tepant du plonus sluoksnius, palyginti su vienu storu.<br>Rekomenduojama tik aplyginti arba labai nežymiai pašlifuoti.<br>TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-50 paprastai tepamas vienu sluoksniu. |
| Džiūvimo trukmė                | +20°C / 50% RH                                                                                                                                                                                                                             |
| - nelimpa liečiant             | 2 h                                                                                                                                                                                                                                        |
| - priverstinis džiovinimas     | +50°C / 50% RH<br>- nelimpa liečiant: 20 min. po aušinimo                                                                                                                                                                                  |
| Dažymo sistema                 | Padengti dangomis vandens pagrindu ar UV vandens pagrindu.                                                                                                                                                                                 |
| Valymas                        | Vanduo.                                                                                                                                                                                                                                    |

## SVEIKATA IR SAUGA

### Saugos ir atsargumo priemonės

Žr. saugos duomenų lapas.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Šis gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai. Tai reiškia, kad naudotojas turi pakankamai žinių, kaip tinkamai naudoti gaminį, atsižvelgiant į techninius ir darbo saugos aspektus. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Visi šiame dokumente rodomi prekių ženklai yra išimtinė „Teknos Group“ ar jos dukterinių įmonių nuosavybė.