

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-50

Водорастворимый грунт

Водорастворимая грунтовочная краска с пигментацией для минимизации обесцвечивания сучков. Для панелей из сосны и ели. Подходит для линий быстрой обработки.

Низкий уровень Ph.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Области применения	Мебель, Межкомнатные двери, Потолки, Панели, Молдинги
Рекомендуемые поверхности	Заболонь
Содержание нелетучих веществ	Прим. 35 объемных % Прим. 48 весовых %
Летучие органические соединения (ЛОС)	Прим. 52 г/л (DIRECTIVE 2010/75/EU) Приведенное значение ЛОС является средним значением для продуктов заводского производства, и, следовательно, оно может варьироваться в зависимости от отдельных продуктов, которых касается эта Техническая спецификация.
Разбавитель	Вода.
Плотность	Прим. 1,23 кг/л.
Хранение	Хранить при температуре до +30 °С, не допускать замерзания. Держите контейнеры плотно закрытыми после использования. Срок хранения указан на этикетке.
Упаковочные размеры	Материал доступен в стандартных упаковочных размерах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Способ нанесения	Безвоздушное распыление, Комбинированное распыление (Air-Mix), Пневмораспылитель (Воздушное распыление)
Рекомендуемое количество нанесений	Прим. 90-180 г/м ²
Нанесение	Перед использованием перемешать продукт до получения гомогенной консистенции.

Условия нанесения

Наиболее эффективное сохранение цвета в области сучков достигается при нанесении двух тонких вместо одного толстого слоя.
Рекомендуется только разглаживание или лёгкая шлифовка.
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-50 наносится одним слоем.

Время высыхания	+20 °C / 50 % RH
- сухая для обработки	2 ч
- ускоренная сушка	+50 °C / 50 % RH - сухая для обработки: 20 мин. После охлаждения
Обработка системы	Применяется водорастворимое финишное покрытие или водорастворимое покрытие с ультрафиолетовым отверждением.
Очистка	Вода.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ**Безопасность и меры
предосторожности**

См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Продукция предназначена только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.