

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-01

Vandfortyndbar Sealer

Industriel overfladebehandling af møbler og andet inventar af træ. Til grundning af garvestofholdige træsorter.

Spærrer for misfarvning. Træsorter som f.eks. nøg og kirsebær vil få en varm glød og dybde.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde	Møbler, Køkken, Invendige døre, Loft, Paneler, Lister
Anbefalet substrat	Spånplader, MDF, Nåletræ, Hårdtræ, HDF, Masonit
Tørstof	Ca. 34 vægt-%
Flygtige organiske stoffer (VOC)	Ca. 84 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Fortynder	Sprøjtetklar. Vand.
Vægtfylde	1,02 kg/l
Opbevaring	Frostfrit og ikke over +30 °C. Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevaring skal ske i tætsluttende emballage.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	Overfladen bør være velpudset for at formindske fiberrejsning. Slibning anbefales.						
Påføringsmetode	Konventionel sprøjtning						
Anbefalet påføringsmængde	100-150 g/m ² afhængig af træets sugsevne.						
Påføring	Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres 1-2 gange afhængig af bundens beskaffenhed.						
Påføringsforhold	Bør ikke påføres og tørres ved temperaturer under +18 °C. Vedr. vurdering af effektiv ventilation tilrådes det at kontakte Teknos konsulent.						
Tørretid	<table border="1"><thead><tr><th>Temperatur ved 60 % RH</th><th>+20 °C</th><th>+40 °C</th></tr></thead><tbody><tr><td>- gennemhærdet</td><td>Ca. 2 timer</td><td>Ca. 1 time</td></tr></tbody></table>	Temperatur ved 60 % RH	+20 °C	+40 °C	- gennemhærdet	Ca. 2 timer	Ca. 1 time
Temperatur ved 60 % RH	+20 °C	+40 °C					
- gennemhærdet	Ca. 2 timer	Ca. 1 time					
Tørremetode	Luft, ovntørring.						

Rengøring

Vand eller TEKNOCLEAN 1949, TEKNOCLEAN 1950 eller
TEKNOCLEAN 1960-00.

SIKKERHEDSDATA**Sikkerheds- og forebyggende
foranstaltninger**

Se sikkerhedsdatablad.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos' ansvar dækker alene skader opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens tilknyttede selskaber.