

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-01

Sigillante a base d'acqua

Trattamento industriale delle superfici di mobili e altri sottostrati in legno.
Per il trattamento di varietà di legno contenenti tannino.



Blocca la decolorazione. Le varietà di legno come noce e ciliegio acquisteranno una lucentezza calda e profondità di colore.



DATI TECNICI

Impieghi tipici	Mobili, Kitchen, Porte interne, Soffitti, Pannelli, Listelli
Substrato raccomandato	Truciolati, MDF, Legno tenero, Legno duro, HDF, Masonite
Residuo secco	Ca. 34 % di peso
Composto organico volatile (COV)	Ca. 84 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Il valore VOC fornito è il valore medio per i prodotti fabbricati in fabbrica e di conseguenza sarà soggetto a variazioni tra i singoli prodotti coperti dalla presente scheda tecnica.
Diluyente	Pronto da spruzzare. Acqua.
Peso specifico	1,02 kg/l
Conservabilità	Protetto dal gelo e non oltre +30 °C. La stabilità di conservazione è riportata sull'etichetta. Conservare sigillato nel suo contenitore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione della superficie	Pulire accuratamente la superficie per ridurre il rischio di scheggiatura. Si consiglia la carteggiatura.
Metodo di applicazione	Spruzzatura tradizionale
Quantità di applicazione raccomandata	100-150 g/m ² , secondo la qualità del legno.
Applicazione	Mescolare il prodotto prima dell'uso. Da applicare 1-2 volte a seconda del tipo di superficie.
Condizioni di applicazione	Il prodotto non deve essere applicato o lasciato ad essiccare a temperature inferiori a +18 °C. Per la valutazione della ventilazione contattare un consulente Teknos.

Essiccazione

Temperatura con 60 % RH	+20 °C	+40 °C
- totalmente indurito	Ca. 2 ore	Ca. 1 ora

I tempi di essiccazione si basano su una quantità applicata di 100 g di vernice bagnata per m² e su una ventilazione efficiente. Dopo l'essiccazione forzata i sottostrati devono essere raffreddati a una temperatura inferiore ai 30 °C prima di impilarli.

Metodo di essiccazione

Essiccazione all'aria, in forno.

Pulizia

Acqua o TEKNOCLEAN 1949, TEKNOCLEAN 1950 o TEKNOCLEAN 1960-00.

SALUTE E SICUREZZA**Misure di sicurezza e precauzione**

Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso professionale. Questo implica che l'utente possieda una conoscenza sufficiente per l'uso corretto del prodotto sia in relazione agli aspetti tecnici sia alla sicurezza sul lavoro. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web www.teknos.com. Tutti i marchi registrati riportati in questo documento sono proprietà esclusiva di Teknos Group o delle sue società affiliate.