

# TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-98

## Primer

Primer diluibile con acqua. Trattamento industriale delle superfici di mobili e altri sottostrati in legno.

Prodotto ad essiccazione rapida. Reologia modificata per le superfici verticali.



## DATI TECNICI

<b>Impieghi tipici</b>	Mobili, Kitchen, Porte interne, Soffitti, Pannelli, Listelli
<b>Substrato raccomandato</b>	Truciolati, MDF, Legno tenero, Legno duro, HDF, Masonite
<b>Residuo secco</b>	Ca. 57 % di peso
<b>Peso totale del residuo secco</b>	Ca. 760 g/l
<b>Composto organico volatile (COV)</b>	Ca. 38 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU) Il valore VOC fornito è il valore medio per i prodotti fabbricati in fabbrica e di conseguenza sarà soggetto a variazioni tra i singoli prodotti coperti dalla presente scheda tecnica.
<b>Diluyente</b>	Acqua. 5-10 % de volume
<b>Peso specifico</b>	Ca. 1,30 kg/l.
<b>Conservabilità</b>	Protetto dal gelo e non oltre +30 °C. La stabilità di conservazione è riportata sull'etichetta. Conservare sigillato nel suo contenitore.

## ISTRUZIONI PER L'USO

<b>Preparazione della superficie</b>	Pulire accuratamente la superficie per ridurre il rischio di scheggiatura. Si consiglia la carteggiatura.
<b>Metodo di applicazione</b>	Spruzzatura tradizionale, Rullo
<b>Quantità di applicazione raccomandata</b>	1 x 120-150 g/m <sup>2</sup>
<b>Applicazione</b>	Mescolare il prodotto prima dell'uso. Da applicare 1-2 volte a seconda del tipo di superficie.
<b>Condizioni di applicazione</b>	Il prodotto non deve essere applicato o lasciato ad asciugare a temperature inferiori a +18 °C. Per la valutazione della ventilazione contattare un consulente Teknos.

**Essiccazione**

Temperatura al 60 % RH	+20 °C	+40 °C
- adatto per la carteggiatura	Ca. 45 min.	Ca. 20 min.
- pilabile	Ca. 2 ore	Ca. 1 ora

I tempi di essiccazione si basano su una quantità applicata di 100 g di vernice bagnata per m<sup>2</sup> e su una ventilazione efficiente. Dopo l'essiccazione forzata i sottostrati devono essere raffreddati a una temperatura inferiore ai 30 °C prima di impilarli.

**Metodo di essiccazione**

Essiccazione all'aria, in forno.

**Pulizia**

Acqua o TEKNOCLEAN 1949, TEKNOCLEAN 1950 o TEKNOCLEAN 1960-00.

**SALUTE E SICUREZZA****Misure di sicurezza e precauzione**

Vedi schede di dati di sicurezza (SDS).

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Le informazioni succitate hanno carattere normative e si basano su test di laboratorio ed esperienze pratiche. Le informazioni non sono vincolanti e non possiamo accettare alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in condizioni di lavoro fuori dal nostro controllo. Perciò l'acquirente o l'utente non è esentato dall'obbligo di testare l'idoneità dei nostri prodotti per scopi e metodi applicativi specifici in base alle effettive condizioni di applicazione. La nostra responsabilità copre esclusivamente i danni causati dai difetti presenti nei prodotti forniti da Teknos. Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso professionale. Questo implica che l'utente possieda una conoscenza sufficiente per l'uso corretto del prodotto sia in relazione agli aspetti tecnici sia alla sicurezza sul lavoro. Le versioni più aggiornate delle schede tecniche e delle schede di dati di sicurezza sono disponibili sul nostro sito web [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Tutti i marchi registrati riportati in questo documento sono proprietà esclusiva di Teknos Group o delle sue società affiliate.